

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS

MOBİNEL®

AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам

Высокоглянцевый акриловый бесцветный лак с превосходной механической, химической и атмосферной стойкостью. Содержит добавки, увеличивающие твердость. Устойчив к микрповреждениям в виде царапин. Устойчив к образованию сколов. Легок в нанесении. Обладает очень хорошим розливом. Быстро сохнет. После сушки в ОСК не теряет свой первоначальный блеск. До полной полимеризации (3 – 5 дней) очень хорошо полируется. Используется для ремонта как легкового, так и коммерческого транспорта.

УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	47155201
	6 x 1,0 л	47155202
	4 x 5,0 л	47155204

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 8800					
	Упаковка:	Артикул:				
	6 x 0,25 л	41947911				
	6 x 0,5 л	41947901				
	4 x 5,0 л	41947904				
	MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1100		MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1300		MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	41672261	6 x 0,5 л	41672661	6 x 0,5 л	41672701
	6 x 1,0 л	41672222	6 x 1,0 л	41672602	4 x 5,0 л	41672714
	4 x 2,5 л	41672203				
	4 x 5,0 л	41672214				
	MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100		MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2300		MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	12 x 0,5 л	41672151	4 x 5,0 л	41672314	4 x 5,0 л	41672914
	4 x 5,0 л	41672114				

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
--	--	--	--	--	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	прозрачный
	Плотность:	0,973 г/мл
		2004/42/II B(e) (840) 470. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 470 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
	Финишные покрытия и лаки MOBİNEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.	
ТИП ПОДЛОЖКИ	MOBİNEL базовое покрытие.	

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS



ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:		2 ч 1 ч 10%	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1500 MOBIHEL разбавитель 2500
				2 ч 1 ч 10%	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1100 / 8800 MOBIHEL разбавитель 2100
				2 ч 1 ч 10%	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1300 MOBIHEL разбавитель 2300
		Пропорции смешивания по весу:		100 г 51 г 14 г	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1500 MOBIHEL разбавитель 2500
				100 г 51 г 14 г	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1100 / 8800 MOBIHEL разбавитель 2100
			100 г 51 г 14 г	MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS MOBIHEL отвердитель 1300 MOBIHEL разбавитель 2300	
		Жизнеспособность смеси:	2 часа / 20°C		
		Рабочая вязкость:	16 – 19 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C		
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,2 – 1,4 мм для рабочей вязкости 16 – 19 сек рекомендована дюза: 1,3 – 1,4 мм DIN 53211Φ4 / 20°C 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)		
		Количество слоев:	2 слоя = ок. 60 мкм		
		Межслойный интервал:	5 – 10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 – 15 мин / 20°C		
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	16 часов		
		При 60°C:	30 мин		
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см		
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	5 лет		
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источ- ников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или СО₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ				

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветовподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)