

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ LOW VOC

MOBİNEL®

LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений

Лак предназначен для окраски пластиковых деталей: бампер, корпус зеркала, декоративные планки и т.д. Лак отличается высокой степенью матовости (5–15% блеска), высокой эластичностью, отличной механической и химической стойкостью. Лак совместим с остальными бесцветными лаками MOBİNEL, что дает возможность получать различные степени матового эффекта.

УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:
	6 x 1,0 л	47056422

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1100		MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1300		MOBİNEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	41672261	6 x 0,5 л	41672661	6 x 0,5 л	41672701
	6 x 1,0 л	41672222	6 x 1,0 л	41672602	6 x 5,0 л	41672714
	4 x 2,5 л	41672203				
	4 x 5,0 л	41672214				
	MOBİNEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4100		MOBİNEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4300		MOBİNEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	41958381	6 x 0,5 л	47774901	6 x 0,5 л	47088821
	MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100		MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2300		MOBİNEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	12 x 0,5 л	41672151	4 x 5,0 л	41672314	4 x 5,0 л	41672914
	4 x 5,0 л	41672114				

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
--	--	--	--	--	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	прозрачный
	Плотность:	1,035 г/мл
		2004/42/II B (e) (840) 530. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 530 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
	Финишные покрытия и лаки MOBİNEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.	

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ LOW VOC



тип подложки	MOBIHEL базовое покрытие
--------------	--------------------------

HS версия	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ	3 1 +30% Пропорции смешивания по объему: 18°C 5°C 3 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 1 ч MOBIHEL HS отвердитель 4500 30% MOBIHEL разбавитель 2500 27°C 18°C 3 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 1 ч MOBIHEL HS отвердитель 4100 30% MOBIHEL разбавитель 2100 35°C 27°C 3 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 1 ч MOBIHEL HS отвердитель 4300 30% MOBIHEL разбавитель 2300
	Пропорции смешивания по весу: 18°C 5°C 100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 33 г MOBIHEL HS отвердитель 4500 35 г MOBIHEL разбавитель 2500 27°C 18°C 100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 33 г MOBIHEL HS отвердитель 4100 35 г MOBIHEL разбавитель 2100 35°C 27°C 100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 33 г MOBIHEL HS отвердитель 4300 35 г MOBIHEL разбавитель 2300
MS версия	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ	2 1 +20% Пропорции смешивания по объему: 18°C 5°C 2 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 1 ч MOBIHEL отвердитель 1500 20% MOBIHEL разбавитель 2500 27°C 18°C 2 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 1 ч MOBIHEL отвердитель 1100 20% MOBIHEL разбавитель 2100 35°C 27°C 2 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 1 ч MOBIHEL отвердитель 1300 20% MOBIHEL разбавитель 2300
	Пропорции смешивания по весу: 18°C 5°C 100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 48 г MOBIHEL отвердитель 1500 26 г MOBIHEL разбавитель 2500 27°C 18°C 100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 48 г MOBIHEL отвердитель 1100 26 г MOBIHEL разбавитель 2100 35°C 27°C 100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC 48 г MOBIHEL отвердитель 1300 26 г MOBIHEL разбавитель 2300

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ LOW VOC



ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Жизнеспособность смеси:	3 часа / 20°C
		Рабочая вязкость:	17 – 19 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев:	2 полных слоя = 50 – 60 мкм
		Межслойный интервал:	15 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 15 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	16 часов
		При 60°C:	40 – 45 мин
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см

Степень блеска				Факторы, влияющие на степень блеска		
Смешиваемые лаки	Полумат. ок. 40%	Полуглянц. ок. 60%	Глянц. ок. 80%	Показатель	степень блеска выше	степень блеска ниже
2K HS лак матовый low VOC	87 г	80 г	70 г	интервал между отдельными слоями	менее продолжительный	более продолжительный
2K HS 2:1 лак DH low VOC	13 г	20 г	30 г	толщина пленки	более толстая	менее толстая
2K HS лак матовый low VOC	83 г	70 г	60 г	отвердитель	медленный	быстрый
2K HS 2:1 лак Anti Scratch	17 г	30 г	40 г	разбавитель	медленный	быстрый
2K HS лак матовый low VOC	85 г	80 г	70 г	рабочая вязкость	высокая	низкая
2K HS 2:1 лак FG AS	15 г	20 г	30 г	способ высыхания	ускоренная сушка в ОСК	естественная сушка
				содержание сухого остатка в отвердителе	выше	ниже

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	12 мес
-------------------------	--	----------------	--------

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае порожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
-----------------------	---

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)