

Classic



Эффективная декоративная пропитка для защиты древесины

- До 8 лет защиты*
- Прозрачная полуматовая, подчеркивает текстуру древесины
- Льняное масло питает глубокие слои
- Препятствует грибковым заражениям
- Образует прочное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям
- Сниженное содержание ЛОС** - меньше вредных веществ выделяется при окрашивании и высыхании
- Экономичный расход до 16 м²/л

Технические данные

Уникальные компоненты	Льняное масло, добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	≈ 28,4%
Плотность	0,89 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход на один слой	Строганая древесина до 16 м ² /л Пиленая древесина до 9 м ² /л
Готовый цвет	Сосна, Тиковое дерево, Красное дерево, Ореховое дерево, Палисандр, Светлый дуб, Калужница, Орегон, Рябина
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °С до +30 °С в не вскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест». При соблюдении технологии нанесения

** Летучие Органические Соединения. ЛОС допустимая концентрация по нормам Евросоюза — до 400 г/л

Описание

Полуматовая прозрачная декоративная пропитка на масляной основе эффективно защищает глубокие и внешние слои древесины до 8 лет за счет технологии ТРИБРИД:

- **Высокое содержание алкидных смол** нового поколения создает прочное и эластичное защитное покрытие, которое не растрескивается

- **Льняное масло питает глубокие слои древесины**, уменьшая естественное высыхание, а воск - усиливает водоотталкивающие свойства покрытия

- **Часть органического растворителя заменена водой**, поэтому запах имеет менее выраженный запах, сниженное содержание ЛОС (Летучие Органические Соединения) и легче наносится, в отличие от продуктов на полностью органическом растворителе.

Подчеркивает естественную текстуру древесины. Содержит активные добавки против плесени и синевы. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой **Pinotex Base** для усиления защитных свойств.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из пиленой и строганой древесины, например, стен фасадов, беседок, садовой мебели, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Допускается использование пропитки для бревенчатых строений и полукруглых облицовочных профилей. При окрашивании горизонтальных поверхностей рекомендуется применять с лаком **Pinotex Lacker Yacht**.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавы, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность и обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже +10 °С и не выше +25 °С, относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажность древесины < 18%. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным и более устойчивым к воздействию UV лучей.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 1 части пропитки Classic (CLR) на 2 части оттеночной.