

ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ (БЕЛЫЙ) БОЛАРС АЛЕБАСТР



БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние
работы




дождь



влага



холод



+30°C



+5°C

5 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних работ. Для заделки трещин, изготовления лепнины, фиксации декоративных элементов из гипса (розетки, планки, молдинги, плинтусы, и пр.).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Для приготовления раствора залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,5 л на 1 кг сухой смеси (на 1 мешок 5 кг – 2,5 л воды).



Перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах, засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Приготовленную смесь используйте сразу после перемешивания (в течение 6 - 7 минут).

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 5 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.