



ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ ПОЛА
БЫСТРОСОХНУЩАЯ

- ✓ создает покрытие с высокой прочностью и твердостью
- ✓ имеет отличную укрывистость
- ✓ легко наносится, быстро высыхает
- ✓ обладает стойкостью к температурным колебаниям.
- ✓ срок службы покрытия - не менее 5 лет

Краткое описание	Высококачественная глянцевая алкидно-уретановая эмаль для окрашивания деревянных полов. Отличается высокими защитными и декоративными свойствами, блеском и укрывистостью. Поверхность, после полного высыхания эмали, обладает повышенной стойкостью к механическим воздействиям и невосприимчивостью к действию моющих средств.
Состав	Уретано-алкидный лак, пигменты, наполнители, реологические добавки.
Цвет	Серый, яранко-коричневый, золотистый, желто-коричневый.
Блеск	глянцевый
Область применения	Эмаль предназначена для покрытия окрашенных ранее и неокрашенных деревянных полов. Применяется по предварительно подготовленной поверхности внутри помещений и снаружи под навесом.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C до +30°C.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Нанесение покрытия	Перед использованием эмали необходимо тщательно перемешать. Осадок и расслоение не являются браком. При необходимости разбавить уайт-спиритом. Наносить кистью или валиком на подготовленную сухую поверхность в 1-2 слоя либо распылителем в 2-3 слоя с межслойной сушкой 6 часов. При нанесении с помощью краскораспылителя эмаль разбавляется уайт-спиритом.
Рекомендуемое количество слоев	кистью, валиком - 1-2 слоя; краскораспылителем - 2-3 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление уайт-спиритом возможно до 5%.
Расход	Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета - 70-100 г/м ² .
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя "до отлипа" при температуре (20±2)°C - не более 6 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Набор прочности покрытия (отверждение) - 7-10 суток. Окрашенную поверхность следует предохранять от механических воздействий в течение времени отверждения.
Чистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -30°C до +30°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не допускается оставлять в помещении ветоши, пропитанную эмалью. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,8кг; 1,8кг; 2,7кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!