

**ГРУНТОВКА****ГФ-021****АЛКИДНАЯ**

- ✓ имеет хорошую адгезию к грунтуемой поверхности
- ✓ образует гладкую однородную поверхность без кратеров, пор и морщин
- ✓ легко шлифуется
- ✓ высокая прочность

Краткое описание	Грунтовка ГФ-021 предназначена для окрашивания металлических поверхностей в качестве антикоррозионного грунтовочного слоя, а также в качестве подготовительного слоя перед нанесением финишного слоя эмали или грунт-эмали на деревянные поверхности.
Состав	Алкидный лак, наполнители, пигмент, реологические добавки, сиккатив, растворитель.
Цвет	красно-коричневый, серый, белый
Область применения	Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалами и масляными красками.
Температура применения	От +5°C до +30°C при условии сухой поверхности. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях.
Инструмент	краскораспылитель, кисть
Подготовка поверхности	Поверхность зачистить от ржавчины, обезжирить.
Нанесение покрытия	Перед применением грунтовку тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить уайт-спиритом. Наносить на поверхность методом распыления или кистью. Производство малярных работ на больших площадях во избежание видимых стыков необходимо осуществлять за один проход и с использованием материала одной партии. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. Нанесение финишного покрытия возможно после полного высыхания грунтовки.
Рекомендуемое количество слоев	1 слой
Разбавление	При необходимости грунтовка разбавляется до рабочей вязкости уайт-спиритом.
Расход	60-100 г/м² в один слой, расход зависит от метода нанесения и степени подготовки поверхности.
Время высыхания	14 часов - высыхание до степени 3 ("до отлипа") при температуре (20,0+/-0,5)°C. Время полного отверждения - 5-7 суток.
Очистка инструмента	После завершения работ инструменты необходимо очистить уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Допускается транспортирование и хранение грунтовки при температуре от +40°C до -40°C. Во время хранения возможно расслоение и осадок, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Грунтовка является пожароопасной! Не работать близко от открытых источников огня. Работы проводить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Хранить в недоступном для детей месте. После использования материала по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1кг; 2,2кг; 3,3кг; 6кг; 10кг; 25кг; 50кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!