



ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

ПФ-266

алкидная

для пола

- ✓ Высокая износостойкость – отлично выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки.
- ✓ Высокоглянцевая – поверхность меньше подвержена загрязнению.
- ✓ Выдерживает частое мытье с применением моющих средств.
- ✓ Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей, отличается высокими защитными и декоративными свойствами.

Краткое описание	Высокоизмененная алкидная глянцевая эмаль для окраски полов изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH. Предназначена для покрытия окрашенных и некрашеных полов по предварительно подготовленной поверхности. Подходит для внутренних и наружных работ под навесом. Отличается особыми защитными и декоративными свойствами.
Состав	Алкидный лак, пигменты, наполнители, смолы, реологические добавки, уайт-спирит.
Тип работ	внутренние, наружные
Цвет	желто-коричневый, золотистый, красно-коричневый
Блеск	глянцевый
Область применения	Предназначена для покрытия окрашенных и некрашеных полов по предварительно подготовленной поверхности. Подходит для внутренних работ и внешних работ под навесом
Срок службы покрытия	не менее 5 лет
Температура применения	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C до +30°C.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность пола, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Владины и неровности выровнять шпатлевкой, затрущовать.
Нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), склипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить методом распыления, кистью или валиком на подготовленную сухую чистую поверхность.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление уайт-спиритом возможно в соотношении 1:1.
Расход	на одностороннее покрытие - 100-150 г/м ²
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °C не более 16 часов. Набор прочности через 4 суток.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом (нефрасом).
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов. Пленка и осадок не являются браком.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении и тряпки, ветошь пропитанные эмалью. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9; 1,9; 2,7; 5; 10; 20; 50

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!