

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РИМАОЙЛ 01

Высокоэффективный концентрат

Смазочно-охлаждающей жидкости

390047, г. Рязань, Куйбышевское ш., д. 43, оф. 1

ИНН 6230091050 КПП 623001001

Тел.: 8 800100 72 83

+7 4912 520-295

Email: commercial@rusindastri.ru

Internet: www.rusindastri.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на
соответствие требованиям ISO 9001-2015

Область применения	РимаОйл 01 - прозрачная, водорастворимая, синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая в виде концентрата. РимаОйл 01 - рекомендуется для широкого диапазона операций, лезвийной обработки (в том числе обточки), шлифования черных и цветных металлов средних и тяжелых режимов обработки.												
Свойства	<table> <tr> <td>Цвет</td><td>прозрачная жидкость янтарного цвета</td></tr> <tr> <td>Плотность, г/см³</td><td>1,00-1,08</td></tr> <tr> <td>Водородный показатель (pH) (5%):</td><td>8,9-9,5</td></tr> <tr> <td>Коэффициент рефрактометра</td><td>2,3</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>не более 3</td></tr> <tr> <td>Число омыления, мг КОН/г</td><td>не менее 8</td></tr> </table>	Цвет	прозрачная жидкость янтарного цвета	Плотность, г/см ³	1,00-1,08	Водородный показатель (pH) (5%):	8,9-9,5	Коэффициент рефрактометра	2,3	Кислотное число, мг КОН/г	не более 3	Число омыления, мг КОН/г	не менее 8
Цвет	прозрачная жидкость янтарного цвета												
Плотность, г/см ³	1,00-1,08												
Водородный показатель (pH) (5%):	8,9-9,5												
Коэффициент рефрактометра	2,3												
Кислотное число, мг КОН/г	не более 3												
Число омыления, мг КОН/г	не менее 8												
Преимущества	-специально отобранные сырьевые материалы обеспечивают долгий срок эксплуатации жидкости; -подобранный комплекс смазывающих компонентов обеспечивает отличные смазывающие свойства; -обеспечивает хорошее моющее действие; -защищает от коррозии; -обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц; -превосходно охлаждает; -обеспечивает отличную стойкость инструмента.												
Параметры применения	Рекомендуемые концентрации: <table> <tr> <td>Обточка</td><td>5-7%</td></tr> <tr> <td>Лезвийная обработка</td><td>6-8%</td></tr> <tr> <td>Шлифование</td><td>3-5%</td></tr> <tr> <td>Сверление, точение</td><td>5-7%</td></tr> </table>	Обточка	5-7%	Лезвийная обработка	6-8%	Шлифование	3-5%	Сверление, точение	5-7%				
Обточка	5-7%												
Лезвийная обработка	6-8%												
Шлифование	3-5%												
Сверление, точение	5-7%												
Приготовление	РимаОйл 01 легко смешивается, требуя лишь обычного перемешивания. Для автоматического смешивания рекомендуется использование дозирующего оборудования. В нормальных условиях начальная температура воды должна составлять 5-25 °С.												
Хранение	От +0 до +40 °С, 12 месяцев.												