



TICIANA®
DELUXE

ASTI

АКРИЛОВАЯ КРАСКА С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ "МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ"

Краска акриловая водно-дисперсионная с кварцевым наполнителем. Позволяет создавать эффект переливающейся поверхности, построенной на контрасте перламутрового блеска и искрящихся крупинок кварца.

Свойства

- 6 цветовых баз, имитирующих металлизированную поверхность с эффектом песчаных вихрей.
- Проста в применении, не требует особых профессиональных навыков, легко наносится и быстро высыхает.
- Не требует идеальной подготовки стен, скрывает мелкие дефекты.
- Отличается повышенной прочностью, практичностью и долговечностью.
- Выдерживает влажную уборку.
- Экологически безопасный продукт.
- Позволяет получить неограниченное количество цветов и оттенков, способных дополнить любой интерьер.

Область применения

Краска водно-дисперсионная с кварцевым наполнителем предназначена для получения декоративного эффекта на различных покрытиях (обои, фактурные краски и штукатурки и т.д.) внутри и снаружи помещений.

Нанесение

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами TICIANA MIX (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

Подготовка поверхности

Краску наносят на предварительно подготовленную поверхность, очищенную от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений. Необходимо выровнять все неровности шпательной, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Пропригнать грунтом глубоко проникающего Primer TICIANA DELUXE. Дополнительно наносится закреплительный цвет финишного покрытия грунт моющийся Fondo 2 Ticiiana Deluxe в 1 слой для наилучшего сцепления краски с обрабатываемой поверхностью.

Система покрытия

1. Primer Ticiiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии и последующий декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности	0,1-0,15 л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo 2 грунт моющийся	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15 л/м². Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.
3. Asti краска акриловая с кварцевым наполнителем	декоративное покрытие, наносится кистью	0,150-0,2 л/м². Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2-4 часа.

Инструмент

Кисть, губка, морская. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. При необходимости краску разбавить при температуре 20°C/-5°C. Перед применением краску тщательно перемешать.
2. Краску наносить кистью мажками, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.
3. При нанесении краски избегать параллельных стыков.
4. Рекомендуется для максимально качественного нанесения Asti, использовать кисть 70 или 100 мм. Во избежание непрокрашенных участков допускается нанесение первого слоя с помощью поролоновой губки круговыми или разнонаправленными движениями. Вторым слоем нанести кистью на участок примерно 0,5 - 0,7 кв.м., а затем дополнительно формировать рисунок, перераспределяя песчинки по поверхности стены при помощи широкой кисти 200 мм.
5. Краска Asti готова к применению, в случае необходимости возможно разбавление водой, но не более 3%. Если требуется двухслойное нанесение, возможно разведение финишного слоя на 10 - 15 %.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре 20 °C +/- 2 °C "до отлипа" - 2 часа, полное высыхание - через 4 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Окончательный набор прочности - 48 часов.

Состав

Дисперсия акриловая, природный кварцевый песок, наполнители, реологические добавки, вода.

Возможные цвета:

Золото, бронза, медь, серебро, оксидированное железо, рубин

Хранение и транспортировка

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0 °C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30 °C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать красками, эмалями или растворителями других производителей.

Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упакочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-007-47800877-06

Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и планомерным контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!