



**ШПАТЛЕВКА**  
**ПО ДЕРЕВУ**

**АКРИЛОВАЯ**

- ✓ обладает повышенной влажостойкостью
- ✓ отличается высокой пластичностью и заполняющей способностью
- ✓ быстро высыхает, не дает усадки
- ✓ образует гладкое твердое хорошо шлифуемое покрытие
- ✓ срок службы - не менее 5 лет

<b>Краткое описание</b>	Шпатлевка предназначена для заделки трещин, сучков и других дефектов деревянных поверхностей. Образует твердое гладкое покрытие, устойчивое к дальнейшей механической обработке древесины (пиление, строгание и пр.) Допускает сухое и мокрое шлифование.
<b>Состав</b>	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.
<b>Цвет</b>	7 готовых цветов: белый, дуб, махагон, орех, сосна, береза, бук, венге.
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Шпатлевка предназначена для заделки трещин, сучков и других дефектов деревянных поверхностей.
<b>Срок службы покрытия</b>	5 лет
<b>Температура применения</b>	Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха от +5°C до +30°C.
<b>Инструмент</b>	шпатель
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от пыли и других загрязнений.
<b>Нанесение покрытия</b>	Шпатлевку наносить на сухую поверхность с помощью шпателя. В случае замораживания, разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения однородной массы. В случае загустения разбавить водой. Для заделки глубоких неровностей наносить 2-3 слоя. Оптимальная толщина одного слоя шпатлевки 1-2 мм. Покрытие можно шлифовать после полного высыхания шпатлевки (через 24 часа).
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	Для заделки глубоких неровностей наносить 2-3 слоя. Оптимальная толщина одного слоя шпатлевки 1-2 мм
<b>Разбавление</b>	Возможно разбавление до рабочей вязкости, но не более 5%.
<b>Расход</b>	350-650 мл/м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания</b>	Высыхает при температуре 20°C за 1-2 часа. Окончательное отверждение происходит через 24 часа.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Транспортировать и хранить шпатлевку в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, при температуре воздуха выше +5°C. Допускается хранение при температуре до -40°C, но не более одного месяца.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования шпатлевки по назначению, тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,4кг (0,25л) и 0,8кг (0,5л).

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
**8 800 500 70 80**



Качество - наш приоритет!