



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ПОД ПЛИТОЧНЫЕ ОБЛИЦОВКИ

HYDRO-TEC MEMBRANE



эластичность
до 270%



перекрытие трещины
до 1 мм



подходит для теплого пола,
инсталляций и гипсокартона



готовый к применению,
бесшовный



100% защита
от протечек



легко наносится
(отлично покрывает даже самые
труднодоступные места: стыки, углы)



повышенная прочность
сцепления с основанием



защита от плесени и грибка



экологически безопасно,
без растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЯ	
Кирпичная кладка	
Бетон, железобетон	
Ангидридная стяжка	
Цементная стяжка	
Цементная, цементно-известковая штукатурка	
Гипсовая штукатурка	
Каменная кладка	
ГКЛ, ГВЛ	
Система «теплый пол»	
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ	
Керамическая плитка	
Керамогранит	
Мозаика	
Натуральный и искусственный камень	
СФЕРА РАБОТ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые, санузлы, кухни, балконы и лоджии, подвалы)	
Бассейн	
Наружные работы	фасад цоколь
ВИД ОСНОВАНИЯ	
Стена	
Пол	
Потолок	

* после заделки швов

* нанесение возможно после обработки основания
грунтовкой Bergauf Tiefgrund

- ☐ применение продукта рекомендовано без ограничений
- ☐ применение данного продукта не рекомендуется,
поищите замену среди других продуктов Bergauf

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет продукта	голубой
Вязущее	дисперсия полимеров
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Расход смеси на 1 м ² при слое 1 мм*	1,2-1,4 кг/м ² [2 слоя]
Толщина свеженанесенного слоя	1-1,5 мм [2 слоя]
Толщина высохшего слоя	0,7 – 1,05 мм [2 слоя]
Время высыхания 1-го слоя	≤ 2 часа
Время высыхания 2-го слоя	≤ 6 часов
Количество слоев	2
Дальнейшие работы (облицовка плиткой)	не ранее, чем через 24 часа после нанесения последнего слоя
Проведение работ при температуре основания	от +5° до +30°С
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Способность перекрывать трещины	до 1 мм
Термостойкость	до +45°С в виде смеси до +70°С в покрытии
Прочность сцепления с бетонным основанием (через 28 суток)	1,9 МПа
Температура эксплуатации	до +70°С

* Расход определяется ровностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

СОСТАВ

Дисперсия полимеров.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением, очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен - всего, что может ухудшить адгезию к основанию. Для выравнивания основания рекомендуется использовать материалы из линейки Bergauf. Гладким поверхностям рекомендуется придать шероховатость. Бетон должен иметь возраст не менее 3 месяцев, влажность не более 4%, цементно-известковая и цементно-песчаная штукатурки - не менее 28 дней, влажность не более 4%, штукатурки Bau Putz Zement, Unter Bau - не менее 3 дней.

Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой Bergauf Tiefgrund, Bergauf Aquagrunt или Bergauf Primagrunt (в зависимости от типа основания). Сильновпитывающие основания (например, ячеистый бетон) следует грунтовать дважды грунтовкой Bergauf Tiefgrund.

ПОРЯДОК РАБОТ

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С, не рекомендуется выполнять работы под прямыми солнечными лучами, на сквозняке. Перед началом работы гидроизоляционную мастику Hydro-TEC Membrane следует перемешать в заводской таре. Продукт готов к применению. Материал наносят на основание за два прохода кистью, валиком или шпателем в перекрестных направлениях слоем общей толщиной 1-1,5 мм. Время высыхания после нанесения первого слоя составляет 2 часа, после второго слоя не более 6 часов (при нормальных условиях - температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%). Стыки вертикальных и горизонтальных поверхностей следует дополнительно изолировать гидроизоляционной лентой Bergauf HydroLenta, приклеив ее с помощью Bergauf Hydro-TEC Membrane.

К облицовке плиткой можно приступать через 24 часа после нанесения последнего слоя с помощью плиточных клеев Bergauf Keramik Profi, Bergauf Maximum Plus, Bergauf Granit или Bergauf Mosaik (в зависимости от вида и формата плитки).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При работе с продуктом необходимо использовать резиновые перчатки. Беречь от детей.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре не ниже +10°С и не выше +35°С. Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 2-х недель при температуре не ниже минус 20°С. Не допускается нагрев выше +45°С.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

«Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя:

БМ - ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

БС - ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2

Для прочих индексов изготовителем продукции является: ООО «Бергауф Строительные Технологии»

Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес ООО «Бергауф Строительные Технологии»: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75: post@bergauf.ru, +7-(343)-278-52-94

Требуется консультация по работе со смесями? Тел.: 8-800-200-0989, market@bergauf.ru

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

Главный технолог

ТУ 20.30.22-001-71576152-2020

Дата изготовления:

ТОП-5
производителей России
по развитию строительной
индустрии (по версии журнала
«ТОП-100»/«Строительная индустрия»)

Член Союза производителей
сухих строительных смесей

Официальный партнер
Самарской области
РОССИЯ
Самарская область

БЕРГАУФ HYDRO-TEC MEMBRANE ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА
ПОД ПЛИТОЧНОЕ ОБЛИЦОВАНИЕ
КОЗЛАНУ САЛАСЫ

Негосударственный партнер
Самарской области
РОССИЯ
Самарская область

Бергауф Tiefgrund акриловый одностепенный клей козлануа боланды. Олифный спатталамарсы. Олифный түй — козлануа. Түткүрлары — полимерлерин дисперсиясы, сакталган және тасымалданган температурасы — +10-нан +35°С-ка дейін. Козлану спатталамарсы. Кабаты 1 мм болган кезде 1 м² — ге козланган шығасы — 1,2-1,4 кг/м² (2 кабат); Жауын ұзындығын қалыңдығы — 1-1,5 мм (2 кабат); 1 кабатын кебу уақыты — 2 сағат; 2 кабатын кебу уақыты — 6 сағат; кабаттардың саны — 2 саны кейінгі жұмыс (сегізгеннен кейін) — соңғы кабат жағылғаннан кейін 24 сағаттан ерте емес, негіздің температурасы — 5-30 °C болган кезде жұмыстарды жүргізу пайдалануын спатталамарсы. Жарыстарды жабуын кабаты — 1 мм дейін; Металық тоналмалы-жабына +70 °C-қа ықпал етпейді +45 °C дейін; бетонның негізгімен жабылуын бетіретін 28 тәуліктен кейін — 1,9 МПа; пайдалану температурасы — +70 °C дейін. Барлығы берілген сипа қорексіздігіне мен ұсымдары қорыған органды температурасы +20 °C және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60 % үшін жарамсыз. Басқа жағдайларда материалдың техникалық спатталамарсы қорексіздігіне өтпеген болуы мүмкін.

ҚУРАМЫ. Полимерлердің дисперсиясы.

НЕГІЗДІ ДАЙЫНДАУ. Негіз КЕ 71.13330.2017 талаптарына сәйкес келуі керек. Негіз тегіс, берік, құрғақ, салмақ көтеру қабілетінің болуы керек. Бетті кабаты шы-толанған және ала заттардан, кабаттардың есік жабылғаннан және майла даярланған, яғни негізгімен қалыптасы жабылуы нашарлау алаған заттардан барынша тазартылып, негізін тексеру үшін Bergauf сымалынан алынған материалдарын пайдалану ұсымдары. Тегіс кабаттарды келді-бұдыр етуге емес керек. Дайындалған негізді Bergauf (Primagrunt, Aquagrunt немесе Tiefgrund — негіздің түріне байланысты) болуымен оңдау және 4 сағат бойы кетіруге қажет. Кетіу сіндетін негізде (мисалы, ұшықты беті) Bergauf "Tiefgrund" екі рет төсемесімен жабу керек.

ЖҰМЫС ТӨРТІПІ. Жұмыстары +5 °C-тан төмен емес және +30 °C-тан жоғары емес температураларда орындауға емес берілген, тікелей күн сәулесінің әсерінен, өтпе жоында жұмыстары орындалу тыйым салынды. Жұмыс басталар алдында гидроқозлануын Hydro-TEC Membrane мастиканың ауыттық қыста араластыру керек. Онім козлануға дайын. Материал негізге екі рет айақтарынан бығартару жапы қалыңдығы 1-1,5 мм қалыңдықта қалықалымен, бітірілген немесе қалықалымен жағылады. Бірінші кабаты жақыннан кейін кебу уақыты 2 сағатқа құрыды, соңғы кабатын кейін 6 сағаттан ашыды (қалыңды жағдайда — қорыған органды температурасы +20 °C және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60 %). Тек және қолданған немесе тек кабаттардың түбісінен жерерін Bergauf Hydro-TEC Membrane көмегімен жемімен, қосымша Bergauf HydroLenta гидроқозлануын негізгімен оңдау керек. Пайдалануы каттатуы Bergauf Keramik Profi, Bergauf Maximum Plus, Bergauf Granit немесе Bergauf Mosaik (пайланым түрі мен форматына байланысты) плиталық жемілерінің көмегімен соңғы кабат жағылғаннан кейін шамамен 24 сағаттан кейін кетіруге болды.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ. Материалдың көзге және тыныс алу жолын түзі кетуге жол бермеген. Көзге түзі кеткен жағдайда сузыл мөлшерлерін шыбыны. Ойныммен жұмыс істегенде ретімен қолғаптарын пайдалану қажет. Балалардан алыс ұстағанды.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСИМААЛАУ. Қойма орын-жайларда +10 °C төмен емес және +35 °C жоғары емес температураларда тыйым жабық қыста сактау керек. Құрғақ орын-жай және ауыттық жабық қалтамада кетілді сактау мерзімі өзілдіретін күннен бастап 12 айға құрылды. Минус 20 °C төмен болмайтын температураларда жапы ұсымды 2 аттандан іспайтын 5 кезеңде онім мұздалуға ертуге рұқсат етіледі. +45 °C жоғары қалтауға тыйым салынды.

Өндіруші: «Бергауф Неманско» акционерлік қоғамы, Свердловская область, Новошайковский ауд., автодорога 86 километр/Екатеринбург-Серов, А/Л. Тел.: +7(343) 278-52-94(95-99); Е- mail: market@bergauf.ru

