



ТИП ПОКРЫТИЯ	
Пенополистирол *	
Минераловатная плита	
ТИП ОСНОВАНИЯ	
Кирпичная кладка	
Бетон, железобетон	
Ячеистый бетон **	
Цементная, цементно-известковая штукатурка	
Гипсокартон, ЦСП, ДСП	
СФЕРА РАБОТ	
Внутренние работы	
Наружные работы (фасад)	
Наружные работы (цоколь)	

 применение данного продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Расход сухой смеси на 1 м ² при монтаже теплоизоляции	4,5–5,5 кг
Расход сухой смеси на 1 м ² при создании армирующего слоя	4,5–5,5 кг
Сохраняемость готового раствора в открытой таре	не менее 90 мин.
Время полного набора прочности	28 суток
Проведение работ при температуре для стандартной версии для зимней версии***	от +5 до +25 °C от –10 до +15 °C
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, (класс/марка затвердевшего раствора) МПа	7,5 (B5/M75)
Прочность при растяжении, при изгибе в возрасте 28 суток (класс затвердевшего раствора) МПа	3 (B tb2,4)
Прочность сцепления с бетонным основанием (адгезия) в возрасте 28 суток (класс затвердевшего раствора) МПа	1 (A ab5)
Паропроницаемость мг/м*ч*Па	не менее 0,035
Деформация усадки затвердевшего штукатурного раствора, мм/м	не более 2мм/м (0,2%)
Температура эксплуатации	От –50 до +70°C
Морозостойкость	F 75

ISOPAX. Жәліл Көбікті полистиролға, минералды мақтаға арналған және бекемдету қабатына жағуға арналған салмағы 25 кг;
Қолдану саласы; Жабынның типі: Көбікті полистирол; Минералды мақталық тақта
Негіздеменің типі: Кірпілті қалау; Бетон, темір бетоны; Ұшықтық бетон; Цементтік, цементтік-экстаксы сылақ;
Гипстік сылақ. Жұмыстар саласы: Ішкі жұмыстар; Сыртқы жұмыстар (қасбет)
"тестіреді бітейтін құрамен/ тергістерімен өңденген кейін
Техникалық сипаттамалары Өнімінің сипаттамалары; Түсі: Сұр; Түткізгі: Цемент; Қолдану сипаттамалары; Қабат
болған кезде 1 м²-ге құрғақ қоспаның жұмсалуды: 4,5-5,5 кг; Бекемдету қабатын жасаған кезде 1 м²-ге құрғақ
қоспаның жұмсалуды 4,5-5,5 кг. Ашық ыдыстағы дайын ерітіндінің қолдануға жарамдылығы: 90 мин; Беріктіктің
толық жиынтығының уақыты: 28 тәулік; Жұмыстар: +5-тен +25°С-ге дейінгі температурада жүргізіледі. Сығудың
беріктігі 28 тәуліктен кейін: Кем дегенде 7,5 МПа; Пайдалану температурасы -50°С-ден +70°С-ге дейін; Аязға
төзімділік F 75
Құрамы. Негізгі түйткірланған, бөлікшеленген құм, минералдық толықтырғыштар, түрлендірілген полимерлік
қоспалар. Негіздемелі дайындау
Жылпытқыштың тақталарын жабыстыруға арналған:
Негіздеменің беткі қабаты тегіс, берік, құрғақ болу керек және салмақ көтере алатын қабілеті болу керек.
Дайындалған негіздемені Bergauf «TIEFGRUNT» тергістерішмен өңденген және 1 сағат ішінде құрғатқан жөн.
Жылпытқыш тақталарының беткі қабатында бекемдету қабатын жасаған кезде:
Жылпытқыш тақталарының кедір-бұдырының 2 мм-ден асып кетсе (мысалы, түйіскен жерлерде), оларды зімпар
қазығымен тегіс және көрек. Ерітіндіні дайындау
Ерітіндіні дайындау үшін таза сыйымдылықтары және құрал-саймандарды пайдаланыңыз.
Қоспаны сүмен (+5-тен +25°С-ге дейінгі) араластыру үйлесімі:
Құрғақ қоспаны ақырындап суга қосады.
- 1 кг қоспаға – 0,24–0,27 л су;
- 25 кг қоспаға – 6,0–6,75 л су.
Құрғақ қоспаны суга салып, біркелкі қоспа болғанға дейін араластырыңыз.
Барлық химиялық реакциялар аяқталғанға дейін 5 минут күте тұрыңыз.
Қайтадан араластырыңыз.
Дайын қоспаны 90 минут ішінде пайдалану қажет.

Жұмыс тәртібі. Жұмыстарды орындаған кезде ауа мен негіздеменің температурасы -10-тен +15°C-ге дейін болу керек, ауаның ылғалдылығы 80%-дан аспау керек.

Минералды мақталы тақталарды пайдаланған кезде желім екі рет жағылады - жіңішке адгезивті қабат алынған үшін алынған желімдік құрамды қысқышы бар қалақшамен жағады және оған бірден негізгі, монтаждық қабат жағылады.

Тақталарды бекіту: қабырғаны кедір-бұдырлығына байланысты желімдік құрам жылытықш. тақтасына келесі тәсілдерді бірімен жағыңыз: Желімдік қоспаны екі см дегенде 10 см болатын сызықпен, жылытықш. тақтасының периметрі бойымен, тақтаңың жиегінен 3-4 см-ге шегіне отырып жағылады. Жағылатын желімдік құрамның қалыңдығы қабырғаның кедір-бұдырлығына қарай іріктеп алынады, бірақ 3 см-ден аспау керек. Тақтаңың ортасына диаметрі 20 см болатын кем дегенде 3 нүкте жағылады, олар тақтаңың ортасына ораласқан дюбельдер олар арқылы өте алатындай орналасу керек.

Тегіс қабырға, ауытқымаларсыз және шығыңдыларсыз.

Желімді қоспа тақтаңың барлық беткі қабатының бойымен жағылады және тістерінің өлшемі 8-10 мм болатын тітсі қалақшамен тегістеледі.

Желімдік қоспаны жағудың жалпы ауданы тақта ауданының 40 %-нан кем болмау керек.

Оқшаулаушы тақталардың беткі қабатының бекемдету:

Бекемдету барлық жылытылатын беткі қабатының бойымен жүргізілу керек.

Қоспа жылыдан оқшаулатын тақтаңың беткі қабатына түзу жіктері бар тегістегішпен 2 мм қабатпен жағылады.

Беткі қабатқа желімді қаққаннан кейін көрініс негіздерін айқастырылуын кем дегенде 100 мм болған кезде бірден кесіп тастау керек, екі ерітілген қоспаның жағылған қабатына біркелкі етіп «Бергауф» керек.

Ортасына жіктеріне қарай және төменнен жоғары қарай қозғала отырып, бір мезгілде желімді тегістеліңіз және тарту тегістеліңіз тегістеліңіз.

Қауынсидік техникасы

Материалдың көзге және тыныс алу жолдарына тиіп кетуге жол бермеңіз.

Сақтау. Құрақ орындайда және жабық зауыттық қаптама сақтаудың кепілдік мерзімі дайындалған күннен бастап 12 айды құрайды.

Өндіруші: «Бергауф Невьянск» деген ООО.

Свердловсктың облысы, Невьянский аудан, автодорога 86 километр Екатеринбург-Серов, А/1.

Тел.: +7(343) 278-52-94(95-99); E - mail: market@bergauf.ru