



Veniera

Декоративная венецианская штукатурка

Образует декоративное покрытие, имитирующее ценные породы природного камня. Возможна нанесение тончайших по лупроизрачных слоев. Подходит для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и др. элементов интерьера. Ярко выраженная «глубина» поверхности позволяет одновременное нанесение нескольких цветов.

Свойства

- Экологически чистое покрытие
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезии
- Образует покрытие, имитирующее полированный камень
- Низкий расход продукта
- Автоматическая колеровка

Области применения

Венецианская штукатурка применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей и других элементов интерьера. Применяется в холлах, гостиничных, детских комнатах, торговых центрах, офисах, банках, на вокзалах и др. объектах, при отделке которых необходима имитация полированного камня.

Цвет

белый

Колеровка

Колеруется машинным способом на оборудовании компании ABC Farben.

Подготовка поверхности

Поверхность предназначенную для окраски очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. Перед тем, как наносить венецианскую штукатурку, необходимо загрунтовать, зашпатлевать поверхность.

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe	используется для улучшения адгезии и последующим декоративно-отделочными слоям, укрепления и обесцвечивания поверхности.	0,1-0,15л/м ² полгладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo1/Fondo2	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м ² полгладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.
3. Veniera	наносится венецианской кельмой, шпателем из нержавеющей стали с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	0,2-0,4л/м ² в зависимости от способа нанесения. Наносить в несколько слоев в зависимости от желаемого результата.	Время высыхания "от пыли" - 1час. Полное высыхание - 24 часа при температуре +20°C и нормальной влажности.

Инструмент

Венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали, морская лубка. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

Для получения высоких декоративных свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов и загубрин. Штукатурка наносится в несколько слоёв в зависимости от желаемого результата.

Первый слой наносится широким шпателем (кельмой) сплошным слоем с незначительным рельефом. После высыхания необходимо слегка заляпывать поверхность кельмой.

Последующие слои наносятся также. Финишный слой наносится максимально тонким слоем, (на сидир) небольшими участками 0,5-0,7 м² и сразу же полируется кельмой до образования гладкой блестящей поверхности.

После полного высыхания штукатурки для усиления блеска и придания водостойкости средств при помощи широкого шпателя (кельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки Ticiana Deluxe разномерным тонким слоем и закопировать.

Для получения более тонкого и однородного слоя разведите штукатурку водой на 5-15%. После высыхания штукатурка значительно светлеет. Учитывайте эту особенность при ручной колеровке. Чтобы убедиться в правильном подборе цвета перед началом работ рекомендуется сделать пробный выкрас.

Время высыхания

время высыхания "от пыли" - 1 час. Полное высыхание - 24 часа при температуре +20°C и нормальной влажности.

Состав

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, наполнителей, функциональных добавок, воды.

Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможна хранение и транспортировка до -30°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмульсиями или растворителями.

Утилизация отходов

После использования декоративной штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316 007-47800877-05

Фасовка

8л, 4л, 2,2л, 0,9л

Производитель

ЗАО "ABC Farben"

www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!