



Veniera Calce

Декоративная венецианская штукатурка на извести

Штукатурка подходит для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы) внутри помещения и обладает эффектом полированного мрамора. Используется для отделки в холлах, гостиных, игровых комнатах, офисах, банках, вокзалах, гостиницах и других объектах. В зависимости от способа нанесения и последующей обработки позволяет получить необычные цветовые и художественные композиции и различный уровень блеска.

Свойства

- экологически безопасная;
- содержит антиоксидант;
- имитирует мрамор и другие ценные породы природного камня;
- отличается прочностью и износостойкостью;
- колеруется;
- легко глянцуется.

Область применения

Венецианская штукатурка применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы) внутри помещения и имеет эффект полированного мрамора. Подходит для отделки в холлах, гостиничных, игровых комнатах, офисах, банках, на вокзалах и других объектах.

Цвет

белый

Колеровка

Колеруется алюцино, а также универсальным колером Ticina Mix в светлые оттенки.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от предыдущих наложений, пыль, динамики и других загрязнений, загрунтовать, зашпатлевать.

Система покрытий

1. Primer Ticina Deluxe группа глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии и последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обесцвечивания поверхности.	0,1-0,15л/м ² полгладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo1/Fondo2 группа под декоративное покрытие	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м ² полгладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.
3. Veniera Calce декоративная штукатурка	наносится венецианской кельмой, шпателем из нержавеющей стали с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	0,2-0,4л/м ² в зависимости от способа нанесения. Наносить не менее трёх слоев.	Время высыхания "от пыли" 1час. Полное высыхание - 24 часа при температуре +20° С и нормальной влажности.

Инструмент

Венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

Для получения высоких декоративных свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов из загубкин.

Штукатурка наносится в несколько слоёв в зависимости от желаемого результата.

Первый слой наносится широким шпателем (кельмой) сплошным слоем с незначительным рельефом. После высыхания необходимо слегка затягивать поверхность кельмой.

Последующие слои наносятся также. Финишный слой наносится максимально тонким слоем, (на сидир) небольшим участками 0,5-0,7 м² и сразу же полируется кельмой до образования гладкой глянцевой поверхности.

После полного высыхания штукатурки для усиления блеска и придания водостойких свойств при помощи широкого шпателя (кельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки Ticina deluxe разномерным тонким слоем и заколеровать.

Все слои до финишного наносятся разном направлению тонкими слоями практически без рельефа. Необходимо контролировать силу нажима во избежание повреждения образующейся глянцевой поверхности.

Время высыхания

Время высыхания "от пыли" - 1 час. Полное высыхание - 24 часа при температуре +20° С и нормальной влажности.

Состав

Вода, стирол-бутадиеновая дисперсия, извести, специальные добавки.

Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0° С до +30° С. Не замораживать! Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалью или растворителями.

Утилизация отходов

После использования декоративной штукатурки по назначению, бани и остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированную пунктуализации.

Технические условия

ТУ 2316 007-47800877-06

Фасовка

4л, 2,2л, 0,9л

Производитель

ЗАО "ABC Farben"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!