



CALCESTRUZZO

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ БЕТОНА

Эффектная имитация бетонных поверхностей.
Создает твердое покрытие с отличными прочностными характеристиками. Разнообразными техниками на носении можно получить эффекты яичного и состаренного бетона, различных типов опалубки.

Свойства

- Высококачественное акриловое покрытие
- Пропускает воздух и водяные пары, что позволяет стенам "дышать"
- Износостойкое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям
- Содержит нежелоруемые микрофлохи
- Экологически чистый продукт

Область применения

Штукатурка предназначена для получения декоративного покрытия по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим видам минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а оставшиеся промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионным грунтом Primer Ticiana Deluxe.

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии и последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обесцвечивания поверхности.	0,1-0,15 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Marmo fonda укрывающий грунт с мраморной крошкой	используется для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью.	0,1-0,15 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 4 часа.
3. Calcestruzzo декоративная штукатурка	наносится кельмой из нержавеющей стали, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	1-1,5 л/м ² при толщине слоя 0,5-2,5 мм. Наносить в 1-3 слоя.	Время высыхания - 2 часа.

Инструмент

Кельма, шпатель из нержавеющей стали.. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

- Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали, толщиной слоя 0,5-2,5мм в зависимости от желаемого декоративного эффекта, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка. Не рекомендуется наносить штукатурку при повышенной влажности и температуре ниже +10°C.
- При нанесении штукатурки в 2-3 слоя в технике "венецианской штукатурки" достигается поверхность, визуально схожая с искусственным гранитом.
- Если первый слой венецианской штукатурки наносится с неизначительным рельефом, то Calcestruzzo следует наносить максимально равномерно в каждом слое с последующим приглаживанием по сырой штукатурке.
- Финишный слой наносится максимально тонко с усилием, не допуская высыхания предыдущего слоя.
- Для усиления блеска и придания поверхности большей прозрачности возможно нанесение воска для венецианской штукатурки с последующей его полировкой полировальной машиной или мягкой тканью.

Время высыхания

Время высыхания составляет 2-4 часа. Полное отверждение покрытия происходит через 48 часов, при температуре 20°C и нормальной влажности. Окончательный набор прочности - через 4 дня.

Состав

акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -40°C, но не более одного месяца. Во время хранения возможно расслоение штукатурки, что не является браком. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация отходов

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 23.16-007-47800877-2006

Фасовка

0,9 л; 2,2 л; 4 л; 8 л; 15 л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!