



Prima Bianco

АКРИЛОВАЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ КРАСКА БАЗЫ А/С

Высококачественная краска на основе акриловой дисперсии для внутренних и наружных работ. Высокоукрывистая, экологически чистая, водоразбавляемая, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Выпускается в двух базах: А, С. База С не применяется без колеровки. Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.

Свойства

- Образует супербелое или цветное (после колеровки) гладкое покрытие.
- Обладает особо высокой укрывистостью.
- Создает безупречное паропроницаемое покрытие.
- Легко наносится.

Область применения

Предназначена для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях – бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также для окрашивания фасадов зданий и сооружений.

Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.

Выпускается в двух базах: А, С. База С не применяется без колеровки.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Ранее неокрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом акриловым глубокого проникновения TICIANA DELUXE PRIMER (Праймер).

Система покрытия

1. Primer Tidiана Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обесцвечивания поверхности.	0,1-0,15 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Prima Bianco краска акриловая высокоукрывистая	наносится кистью, валиком или краскораспылителем	80-110 мл/м ² - база А; 100-120 мл/м ² - база С на 1 слой в зависимости от способа нанесения. Наносить не менее 2 слоев.	Время высыхания - 2 часа.

Инструмент

Кисть, валик, краскораспылитель. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

- Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком, при необходимости материал можно разбавить водой, но не более 5% от объема краски.
- После отведения стыков и примыканий кистью, сразу же пройдите эти места небольшим валиком во избежание мазков от кисти. Тщательно подбирайте валики по длине ворса, так как каждый из них образует различную шагрень.
- При большой площади покраски в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии. Номер партии указан на этикетке.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C - 2 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможна расслоение краски, что не является браком.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-002-47800877-2003

Фасовка

0,9 л; 2,5 л; 4,5 л; 9 л

Производитель

ЗАО "ABC Farben"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!