



## DURATA

ЛАК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Лак двухкомпонентный полиуретановый Durata создает износостойкое долговечное покрытие, защищающее поверхности от влаги и УФ-излучения. Подходит для стен и пола в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью, в т.ч. с прямым контактом с водой (кухни, ванные комнаты и т.д.).

### Свойства

- Антисептическое покрытие
- За счет своих защитных свойств идеально подходит для ванной, кухни
- Выдерживает влажную уборку, легко моется мыльной водой
- Увеличивает срок эксплуатации создаваемого покрытия
- Отлично противостоит ударным и царапающим нагрузкам
- Высокая стойкость к УФ-излучению, не желтеет со временем
- Увеличивает эксплуатационные характеристики декоративных покрытий

### Цвет, блеск покрытия

Прозрачный матовый

### Область применения

Применяется для финишной отделки в качестве защитного покрытия для минеральных, ранее открашенных, оштукатуренных, ошпатлеванных или выполненных декоративными материалами поверхностей. Подходит для стен и пола в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью (в т.ч. с прямым контактом с водой, такие как кухни и ванные комнаты), а также для защитного покрытия на мебели.

### Срок службы покрытия

25 лет

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, ровной и чистой, без следов масла, воска и пыли. Рекомендуется наносить лак только после полного высыхания предыдущих нанесенных материалов.

### Инструмент

Краскораспылитель, валик, кисть.

### Нанесение покрытия

1. Компонент А перемешать, затем добавить компонент В и тщательно перемешать механическим способом до однородного состояния в течение 2-3 минут. Соотношение компонентов А/В (по массе и объему): 4/1. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой (до 10%), все время используя электрический миксер. Смесь готова к использованию в течение не более 5 часов после смешивания компонентов. Не рекомендуется наносить на влажную поверхность и при неблагоприятных погодных условиях.
2. Лак Durata наносится валиком с коротким ворсом тонким слоем. Первый слой лака Durata наносится разбавленным водой на 10%.
3. Рекомендуется наносить лак в 2 слоя. Второй слой наносится неразбавленным через 3-5 часов, но не более чем через 72 часа с момента нанесения предыдущего слоя.
4. После завершения работ инструмент сразу же промыть водой.

### Примерный расход

Расход на 1 слой - 80-100 мл/м<sup>2</sup>, расход на 2 слоя - 100-150 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения.

### Время высыхания

Время высыхания первого слоя при температуре +20°C - 4 часа, второго слоя - 24 часа. Полное высыхание и набор прочности - 3 суток.

### Состав

Компонент А (лак Durata): акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки. Компонент В (отвердитель Durata): алифатический полизицианат, коалеант.

### Хранение и транспортировка

Лак хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре от 0°C до +30°C. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий и правил хранения.

### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

### Утилизация отходов

После использования лака тара и ветошь с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.

### Фасовка

1л; 3л

### Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!