



LUMINOR

ЛАК ЛЕССИРУЮЩИЙ

Лак лессирующий акриловый предназначен для защитного покрытия декоративных материалов и придания им дополигелевого эффекта. Экологичный по составу. Создает эластичное полупрозрачное покрытие.
2 вида лака: полуглянцевый и шелковисто-матовый.

Свойства

- Высокие декоративные и защитные свойства
- Эластичное и долговечное покрытие
- Отличная адгезия к декоративным материалам
- Экологически чистый, водоразбавляемый

Область применения

Предназначен для экологично-защитно-декоративного покрытия ранее окрашенных, оштукатуренных, ошпательванных, обработанных декоративными материалами поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ.

Колеровка

Возможна колеровка вручную универсальными колерами Ticiana Mix, а также автоматически на оборудовании компании ABC Farbe n. Лак совместим с блескообразующими пигментами Ticiana Deluxe. Не рекомендуется добавлять большое количество пигмента в лак.

Подготовка поверхности

Поверхность, на которую наносится лак, должна быть сухой. Для максимально равномерного распределения лака поверхность можно прогрунтовать разбавленной водой на 50% неколерованным лаком Luminor.

Инструмент

Кельма, губка, кисть, валик, краскопульт. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Лак перед нанесением тщательно перемешать. В случае заморозки лак разморозить при температуре +20°C (не перемешивать до полной разморозки!).
2. Наносить на окрашенную декоративную поверхность в 1-2 слоя. Нанесение лака необходимо производить на всю поверхность от края до края во избежание видимых стыков.
3. Для усиления декоративного эффекта можно добавить в лак декоративные эмали Ticiana Deluxe в необходимой пропорции (Perla Di Roma с эффектом жемчуга, Illusion с эффектом "хамелеона", Tesoro с эффектом металлического блеска).

Примерный расход

50-150 мл/м². Расход варьируется в зависимости от состояния, структуры, типа окрашиваемой поверхности.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя "до отлипа" при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% составляет 2 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается.

Состав

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды.

Хранение и транспортировка

Лак транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение лака при температуре -35°C не более одного месяца. Лак выдерживает до 5 циклов замораживания/размораживания без потери качества. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования лака по назначению тару с остатками продукта закрыть упаковочными средствами и отправить на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Фасовка

0,9 л; 2,2 л; 4 л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!