



КРАСКА МОЮЩАЯСЯ
AgPOWER

С ЧАСТИЦАМИ НАНОСЕРЕБРА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ уничтожает 650 видов патогенных бактерий, вирусов и грибов
- ✓ сохраняет высокие антимикробные свойства до 3х лет
- ✓ образует долговечное износостойкое паропроницаемое покрытие
- ✓ выдерживает многократное мытьё
- ✓ обладает высокой укрывистостью
- ✓ экологически чистый, гипоаллергенный продукт, не имеет запаха

Краткое описание	Супербелая матовая водно-дисперсионная краска с частицами наносеребра для стен и потолков в кухнях, ванных комнатах и других влажных помещениях. Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы Netzsch. Не содержит органических растворителей. Концентрат наночастиц серебра "Аргитос" изготовлен НПП "Синтек Нано" г. Москва (подтвержден протоколом испытаний и сертификатом соответствия).
Состав	Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, функциональные добавки в виде наночастиц серебра, вода.
Цвет	белый, база А.
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных и стеклообоев, ДСП и ДВП внутри помещений. Подходит для медицинских учреждений (включая туберкулезные диспансеры); детских садов; школ; офисов; квартир, домов; предприятий общественного питания; спортивно-оздоровительных комплексов; выставочных центров; мест массового посещения людей; на предприятиях пищевой промышленности; на птицефабриках; в животноводческих хозяйствах; в овощехранилищах.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. При необходимости поверхность следует очистить от старого отслаивающегося покрытия, остатков старых клеевых и известковых побелок, пыли и других загрязнений. Основание промыть водой с добавлением моющих средств. Неровности выровнять шпатлевкой. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой глубокого проникновения для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять краску водой, но не более 5 % к массе краски. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительно нагрева. Не перемешивать до полной разморозки. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Рекомендации по нанесению	• колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем; • во избежание образования заметных стыков отдельных участков обрабатываемой поверхности, краску следует наносить методом «сырое по сырому» за один проход; • для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	100-150 г краски на 1 кв.м в один слой. Расход меняется в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiapa Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Время высыхания	«от пыли» - не более 2 часов, при температуре +20°C. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 6-8 часов. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяца с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре краски до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3; 7; 14 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 50



Качество - наш приоритет!