



**ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ**

**ФАКТУРНАЯ**

**ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

- ✓ содержит частицы натурального мрамора
- ✓ возможность создания рельефного рисунка
- ✓ образует покрытие с равномерной зернистой фактурой, устойчивое к нагрузкам и истиранию
- ✓ высокая прочность, водонепроницаемость, выдерживает влажную уборку
- ✓ не требует тщательной подготовки стен,
- ✓ скрывает мелкие дефекты поверхности

<b>Краткое описание</b>	Готовая к применению белая финишная штукатурка на основе акриловой дисперсии. Содержит частицы натурального мрамора, образует покрытие с равномерной зернистой фактурой, устойчивое к нагрузкам и истиранию. Экологически чистая, водоразбавляемая, с отличной адгезией к минеральным поверхностям. Срок службы покрытия -10 лет.
<b>Состав</b>	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.
<b>Цвет</b>	белый
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Акриловая штукатурка Farbitex Profi предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещений. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности.
<b>Срок службы покрытия</b>	Срок службы покрытия -10лет.
<b>Температура применения</b>	Температура при проведении работ и в течение последующих 48 часов не должна опускаться ниже +5°C. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре или дожде.
<b>Инструмент</b>	кельма, шпатель
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi для наилучшего сцепления штукатурки с обрабатываемой поверхностью.
<b>Нанесение декоративного покрытия</b>	В случае замораживания штукатурку следует разморозить при комнатной температуре. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Штукатурку наносят кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали в 1 слой толщиной 1,5-2 мм и растирают пластиковой теркой круговыми или продольными движениями до образования желаемого рисунка. В зависимости от инструмента и способа нанесения материал позволяет добиться множества различных вариантов декорирования поверхностей.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для усиления эксплуатационных свойств поверхности рекомендуется нанесение Лака для лессировки сверхпрочного Farbitex Profi,</li> <li>• при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (3-4 м2), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков;</li> <li>• за один проход наносить покрытие от угла до угла;</li> <li>• в процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.</li> </ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1 слой, толщина слоя 1.5-2 мм.
<b>Разбавление</b>	При необходимости штукатурку разбавить водно-дисперсионным грунтом Farbitex Profi или водой, но не более 5%.
<b>Расход</b>	1,5-3,0 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	время высыхания до степени "З" - 4-6 часов, окончательное отверждение через 48 часов при температуре +20°C и нормальной влажности.
<b>Колеровка</b>	Вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть теплой водой с мылом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	16кг, 25кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
**8 800 500 70 80**



Качество - наш приоритет!