



TICIANA®
DELUXE

ALEXANDRIA

ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ

Пластичная фактурная штукатурка на основе акриловой дисперсии для высококачественной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещений. Образует шероховатую поверхность с возможностью создания различных вариаций фактур. Позволяет создавать индивидуальный дизайн в сочетании с другими декоративными материалами. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками покрытия, которые сохраняются на протяжении многих лет.

Свойства

- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Устойчивое к воздействию атмосферы, перепадам температур
- Обладает высокой адгезией к большинству поверхностей
- Образует паропроницаемое покрытие
- Легко моется бытовыми моющими средствами
- Скрывает незначительные дефекты поверхности
- Прекрасно колеруется даже в насыщенные цвета (до 6 тонов по каталогу Sikk)®
- Может смешиваться с другими декоративными материалами для создания индивидуального дизайна

Область применения

Акриловая фактурная штукатурка предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещений. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности.

Колеровка

Автоматическая колеровка машинным способом, ручная и колеровка универсальным колером Ticiiana mix.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмulsionных красок необходимо удалить, а основания прогрунтовать в одной с добавлением моющих средств. Новые штукатурные основания просушить в течение 2-4 недель. Для наилучшего сцепления штукатурки с обрабатываемой поверхностью рекомендуется предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE.

Система покрытия

1. Primer Ticiiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии и последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности	0,1-0,15 л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2a. Marmo fondo укрепляющий грунт с мраморной крошкой	используется для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления	0,1-0,15 л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2-4 часа.
2b. fondo 2 грунт моющийся	последующих отделочных слоев с поверхностью		
3. Alexandria штукатурка фактурная	наносится краскораспылителем, кистью, коротковорсовым валиком, шпателем, валиком или губкой морской	0,3-0,7 л/м². Наносить в 1 и более слоев.	Время высыхания - 4-6 часов.

Инструмент

Шпатель, шпатель, валик, морская губка, краскораспылитель, кисть. После завершения работ инструмент тщательно промыть в воде.

Нанесение покрытия

- Перед применением тщательно перемешать, так как при хранении возможно расслоение продукта. В случае если штукатурка подверглась заморозке, разморозить при температуре +20°C. (Не перемешивать до полной разморозки!).
- Границы поверхности предварительно оклеить малярным скотчем и снять его до застывания штукатурки.
- Для облегчения создания фактуры с помощью морской губки, валика или кисти. Штукатурке рекомендуется разбавить водой от 3 до 10% в зависимости от требуемой консистенции.
- Температура при проведении работ и последующие 48ч. не должна опускаться ниже +5°C. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, дожде.
- Наносить кельмой из нержавеющей стали. В течение 10-15 минут после нанесения сформировать необходимую структуру при помощи шпателя, структурного валика или кисти.
- При нанесении нескольких слоев последующим "железнением" финишного слоя возможно добиться эффекта шиферного камня с тональными переходами, характерными для выщелачиваемых штукатурок.
- Нанесение последующих слоев производить только после полного высыхания предыдущего. Для усиления насыщенности цвета рекомендуем в качестве финишного слоя использовать воск Segoso или лак лакирующий Lufftop.
- При большой площади покрытия в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии. Номер партии указан на этикетке.
- В зависимости от типа применяемого колоранта при колеровке штукатурки возможно разжижение или загущение продукта, поэтому рекомендуется сначала провести колеровку, а затем при необходимости добавить воду.
- Для исключения образования видимых стыков рекомендуется наносить и структурировать штукатурку за один проход.

Время высыхания

Время высыхания "от пыли" - 4-6 часов, окончательное отверждение - 48 часов при температуре +20°C и нормальной влажности. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, присадки, консерванты.

Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания без потери качества при наличии этикетки "Морозостойкая рецептура".

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты утилизационными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-007-47800877-06

Фасовка

13 л; 8 л; 4 л; 0,9 л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!