



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Нефтехим-Продукт»

140006, Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, д. 32А, офис 1

ИНН 5027225868, ОГРН 115502700268

ПАСПОРТ № 09/22/07-22

Эмульсол «НЕФТЕХИМ – ЭКС-А/СВ»

Концентрат содоводорастворимый

ТУ 19.20.29-011-73879431-2017

ОКП 025832

Исследовательская лаборатория: ООО ОГ «Нефтехим»

Дата изготовления: 22.07.2022г.

Дата отбора проб

22.07.2022г.

Емкость Е-3, партия 09

Дата проведения анализа

22.07.2022г.

Масса 18900 кг

| №<br>п/п | Наименование<br>показателей                                                                                   | Метод<br>испытаний                                                          | Норма по<br>ТУ 19.20.29-011-<br>73879431-2017         | Фактическое<br>значение |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | Внешний вид и цвет                                                                                            | Визуально                                                                   | Жидкость от светло-<br>до темно-<br>коричневого цвета | Коричневый              |
| 2        | Кислотное число, мг КОН/г<br>масла, в пределах не более                                                       | ГОСТ 5985                                                                   | 22                                                    | 14                      |
| 3        | Содержание воды, % не более                                                                                   | ГОСТ 2477                                                                   | 2                                                     | следы                   |
| 4        | Вязкость кинематическая при 40<br>°С, мм <sup>2</sup> /с                                                      | ГОСТ 33                                                                     | 25-90                                                 | 45                      |
| 5        | Температура застывания, °С, не<br>выше                                                                        | ГОСТ 20287                                                                  | -15                                                   | -15                     |
| 6        | Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> , в<br>пределах                                                        | ГОСТ 3900-85                                                                | 875-950                                               | 899                     |
| 7        | Температура вспышки,<br>определяемая в открытом тигле,<br>°С, не ниже                                         | ГОСТ 4333                                                                   | 150                                                   | 182                     |
| 8        | Запах                                                                                                         | ГОСТ 6243                                                                   | Специфический, не<br>раздражающий                     | Соответствует           |
| 9        | Стабильность эмульсии: в<br>течение 3-х часов выделяется<br>масла, % не более при<br>содержании концентрата:* | по ТУ 19.20.29-<br>011-73879431-<br>2017 по<br>п.5.2(ГОСТ<br>6243 раздел 3) |                                                       |                         |
|          | 30%                                                                                                           |                                                                             | 3                                                     | 2                       |
|          | 20%                                                                                                           |                                                                             | 2                                                     | 1                       |
|          | 10%                                                                                                           |                                                                             | 1                                                     | 0,5                     |

\*Возможно образование эмульсионной пленки, при переворачивании цилиндра сливки легко эмульгируются, это считается отсутствием расслоения эмульсии по ТУ 19.20.29-011-73879431-2017(ГОСТ 6243-75).

Заключение: Эмульсол «НЕФТЕХИМ–ЭКС-А/СВ» соответствует требованиям ТУ 19.20.29-011-73879431-2017. Продукты относятся к 4-му классу опасности.

Хранение: в помещении в закрытой емкости, оборудованной перемешивающим устройством (допускается перемешивание воздухом), при температуре 20-30 град. С или в металлической таре (200л).

Паспорт оформлен 22.07.2022г.

Гарантийный срок хранения : 1 год с даты изготовления.

Начальник производства

А.М. Фролов

