

Техническая информация (08/20)

MOBIHEL 2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ серии PLUS

Эмаль отличается высокой атмосферной и механической устойчивостью

- Высокий блеск
- Стойкость к ультрафиолету
- Быстрое высыхание
- Цвет выбирается по Mobihel вееру готовых цветов

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	MOBIHEL 2K ГРУНТ- НАПОЛНИТЕЛЬ
	 P360 – P600
	 MOBIHEL Антисиликоновое чистящее средство

	Тщательное перемешивание	
	Объемное соотношение смешивания:	MOBIHEL 2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ PLUS MOBIHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ PLUS MOBIHEL 2K РАЗБАВИТЕЛЬ PLUS 5 частей 1 часть 20 - 25 %
	Весовое соотношение смешивания:	MOBIHEL 2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ PLUS MOBIHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ PLUS MOBIHEL 2K РАЗБАВИТЕЛЬ PLUS 100 г 17 г 27 г
	Жизнеспособность смеси при 20 °:	8 часов
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф 4мм/ 20°C	20 - 22 с
	Проверка цветового соответствия:	Перед покрасочными работами следует провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия

	Нанесение:	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 – 3 полных слоя 50 - 60 мкм
	Выдержка:	10 мин/20°C между слоями 10 - 15 мин/20°C перед сушкой в ОСК
	Время сушки при 20°C: Время сушки при 60°C:	16 ч 30 мин (температура на поверхности детали)
	Время ИК- Сушки (коротковолновое излучение):	8 – 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см
	Срок хранения:	3 года

2К материалы реагируют на влажность, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %. Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. паспорт безопасности.

Данные в технической инструкции могут меняться в зависимости от различных условий. Все пункты могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Информация основана на многолетнем опыте отдела разработки и технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие. Пользователь продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.