

ELASTOMERIC RUST

011

Антикоррозионный грунт/праймер
для металла



Эластомерик - 011 Паст
Технический бюллетень
TDS011 17/08/2012

ELASTOMERIC RUST 011

Антикоррозийный грунт/праймер для металла

Эластомерик - 011 Раст
Технический бюллетень TDS011 17/08/2012

ELASTOMERIC - 011 Rust – самосшивающийся акриловый грунт/праймер на водной основе для металлических поверхностей. Материал специально разработан для обработки оснований из черных и цветных металлов, где сопротивление ржавчине имеет решающее значение. Имеет высокую адгезию к чугуну, стали, алюминию, оцинкованному металлу и металлу с полимерным покрытием. После полного высыхания образует прочный, слегка липкий, связующий слой между металлическими основаниями и покрытиями Эластомерик.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ:

Металлические поверхности следует зачистить, удаляя загрязнения, следы масел, старые отслоившиеся и мелящие покрытия, элементы коррозии при помощи водоструйной подходящего абразивного инструмента или установки высокого давления. Наносить праймер кистью, валиком или распылением, не оставляя луж и подтеков материала.

Температура нанесения от +5°C до +30°C. Последующие покрытия и герметики можно наносить только после полного высыхания грунта/праймера. Не применяйте праймер ELASTOMERIC - 011 Rust если погода не позволит ему высохнуть до воздействия осадков или заморозков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Однокомпонентный**, готов к применению
- **Легко наносится** валиком, кистью или распылением
- **Отличная адгезия** к металлам и прочной ржавчине
- **Нетоксичный**, на водной основе
- **Негорючий**
- **Быстрое время сушки**



Область применения:

- В качестве грунтовки перед нанесением покрытий Эластомерик
- Для остановки существующей ржавчины и предотвращения ее развития
- Как антикоррозийное покрытие для черных и цветных металлов

Расход:

0,1 – 0,25 кг/м² (один слой)
в зависимости от конфигурации и состояния основания.
Рекомендуется два слоя.

Цвет: красно-коричневый.

Технические характеристики:

основа:	акриловый сополимер
содержание твердых частиц:	не менее 40%
скорость высыхания:	1 - 2 час. при +20°C, 50% отн. вл.
Относительное удлинение при разрыве:	250%

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

ELASTOMERIC - 011 Rust выпускается в пластиковых ведрах по 17 кг.
Срок хранения 24 месяца в заводской упаковке. После вскрытия
допускается хранение в плотно закрытой таре в течении 12 месяцев.
Температура хранения от +5°C до +30°C.
Не допускать замораживания. Упаковки хранить крышкой вверх.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Не отвержденный ELASTOMERIC - 011 Rust с оборудования
и инструментов можно удалить при помощи воды. Затвердевший
материал возможно удалить только механически.



ВНИМАНИЕ! Беречь от детей.
Если ELASTOMERIC - 011 Rust
попал на кожу – промыть водой
с мылом.

Не используйте пустую упаковку
для хранения пищевых продуктов.



Производитель: "Elastomeric Systems"
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Трубный пр-д, д. 1

8-800-775-61-05
единый многоканальный

E-mail: info@elastomeric.ru

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и принятии мер безопасности при его использовании.
Так как какой-либо возможности проверки условий применения материала нет, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании.
Пользователь должен проверить, что материал считается подходящим к применению.
С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий теряет силу и считается недействительным.