



## ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ “БАРОККО”

**ОПИСАНИЕ** декоративная штукатурка с перламутровыми частицами различной величины, целлюлозным волокном и микрошариками для внутренних работ по новым и старым минеральным поверхностям. Благодаря своей структуре материал легко наносить, что позволяет создавать на поверхности изящную фактуру (до 1 мм) и скрывать мелкие неровности стен. Подходит для создания разнообразных эффектов (шёлка, металлизации и др.) в интерьерах различных стилей от роскошного «Барокко» до современного Hi-tech. Лёгкость и простота нанесения штукатурки дают возможность воплотить в жизнь самые необычные идеи.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Основание подготовлено под покраску: зашпатлевано, грунтовано грунтовкой укрывающей ТМ “VGT” или грунтовкой глубокого проникновения ТМ “VGT”.

**КОЛЕРОВКА** может колероваться на автоматических колеровочных машинах по каталогу цветов “Барокко” или вручную колеровочными пастами ТМ “VGT”.

**СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ** штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами и добавлением специальных микрошариков. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает стойкостью к мытью.

**ПРИМЕНЕНИЕ И РАСХОД** нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Материал наносить кельмой или шпателем с последующим текстурированием в один или два слоя.

1-й способ нанесения: нанести материал ровным слоем на поверхность пластиковой кельмой, затем круговыми или прямолинейными мазками в противоположных направлениях сформировать рисунок с переливом двух тонов. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м<sup>2</sup>.

2-й способ нанесения: нанести материал ровным слоем на поверхность пластиковой кельмой и оставить до полного высыхания. 2 слой нанести губкой или кельмой отдельными участками с последующим приглаживанием рисунка кельмой. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.

1-й способ нанесения 4-7 м<sup>2</sup>/кг,

2-й способ нанесения 3-4 м<sup>2</sup>/кг.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** при толщине слоя до 1 мм до отлипа 3 часа. Полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ** в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Не замораживать.

**СОСТАВ** водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент, стеклошарики, наполнители.

---

**ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ** символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

---

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ** при попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Хранить в недоступном для детей месте!

---

**СРОК ГОДНОСТИ** 24 месяца с даты изготовления.

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ** ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм.1-7

---

**ФАСОВКИ** 1 кг, 5 кг

---

**ИНСТРУМЕНТ** кельма или шпатель

---

