

Наименование	Артикул	Блеск	Единица измерения
Эмаль полиуретановая белая	PB10.875	10 глосс	25 кг
	PB25.875	25 глосс	
Отвердитель полиуретановый	SP.185.6		6 кг
	SP.195/6.25		6,25 кг

Полиуретановая, двухкомпонентная эмаль. Придает поверхности однородный матовый и гладкий вид. Благодаря своей полиуретановой основе, поверхность сочетает в себе твердость и эластичность. Имеет очень хорошее растекание и декоративные свойства. Используя отвердитель SP.195, эмаль приобретает защиту от УФ излучения.

Области применения:

Наносится в качестве финишного слоя на все виды МДФ, массива и покрытые деревянные поверхности, на предварительно подготовленную полиуретановым, полиэфирным грунтами подложки. Может использоваться в качестве основы под колеровку пастами SOGNARE.

Физические свойства:

Параметры	Единица	Отклонение	Значения
Цвет	-	-	белый
Плотность, 20°C	г/см³	± 0,03	1,43
Вязкость, 25°C, Брукфилд	КУ	± 5	85
Сухой остаток	%	± 3	73

* Указанные значения сухого остатка, глянца и плотности могут варьироваться в зависимости от цвета.

Нанесение:



Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли масла или других загрязнений. Поверхность нанесения должна быть сухой и отшлифованной.



Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным.



Смешивание по весу:
 Эмаль полиуретановая белая 100%
 Отвердитель полиуретановый 25%
 Растворитель 15-20%



Срок жизни смеси: 3-4 часа при 20-25°C



Рекомендуемое применение:
 2 слоя перекрестного нанесения
 Выдержка между слоями: 25-35 минут
 Теоретический расход / 2 слоя по 100+100 г/м²

20





Время высыхания при 23°C и относительной влажности 50 ± 2%:

от пыли: 15-20 мин

на отлип: 30-45 мин

не полная полимеризация (можно упаковывать): 24 часа

полная полимеризация (можно штабелировать): 2 дня

*На практике расход зависит от многих факторов, таких как форма детали, дефект поверхности, способ нанесения и условия применения, потери во время нанесения.

Промышленная безопасность

Из-за наличия легковоспламеняющихся растворителей в продукте, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах и избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты: защитные очки, маски и перчатки. Особенно осторожно следует обращаться с отвердителями, их следует держать дальше от глаз и контакта с кожей, который приведет к раздражению, поэтому следует принять все меры предосторожности. Не очищать растворителем. В случае контакта необходимо промыть большим количеством воды. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Покраска должна проводиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к применению данных материалов.

Условия хранения

Продукт необходимо хранить в сухой, чистой, не вскрытой упаковке, вдали от солнечных лучей. Не складировать тару более чем в 2 ряда. Хранить в оригинальной упаковке, избегая прямых солнечных лучей 1 год.

