

АО «НОВБЫТХИМ»
Паспорт качества №
ШПАТЛЕВКА ХВ-0016

ТУ 2313-018-32811438-99

Партия № _____ Дата изготовления 03.2022
Количество _____ Тара 97
Упаковка _____

Наименование показателей	Нормы	Результат испытаний
Внешний вид шпатлевки	Паста светло-коричневого до коричневого цвета	<i>соотв</i>
Внешний вид высохшего покрытия	От белого до светло-серого	<i>соотв</i>
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60,0	<i>65,2</i>
Время высыхания до степени 3 при $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	3	<i>соотв</i>
Способность к шлифованию	Хорошая	<i>хорошая</i>
Способность к нанесению	Хорошая	<i>хорошая</i>
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	24	<i>соотв</i>

Шпатлевка ХВ-0016 соответствует
требованиям ТУ 2313-018-32811438-99

Срок годности – 24 месяца со дня изготовления.

Анализ произвел



Начальник ХТЛ

Дата анализа «30» 03 2022.