

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ КОЖИ DECORIX® • 335 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная краска для кожи DECORIX® предназначена для обновления кожаных изделий и подкрашивания потёртостей на всех типах гладкой натуральной и искусственной кожи. Высокое содержание пластичного акрилового полимера в краске обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений и предотвращает образование пятен и разводов. Применяется для окрашивания обуви, одежды, кожаной мебели, кресел и обивки салона автомобилей, сумок и другой кожгалантереи. Аэрозольная краска удобна в работе и при нанесении образует равномерное покрытие. Краска не предназначена для нанесения на лаковую и лайковую кожу, замшу и нубук.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поверхность очистить от загрязнений и просушить.
2. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие окрашиванию, с помощью малярной ленты и/или плёнки. При окрашивании обуви защитите края подошвы, если они отличаются от цвета краски, и внутреннюю часть обуви во избежание нежелательного окрашивания.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать, пока шарики внутри баллона не будут свободно перемещаться.
4. Перед окрашиванием нанести пробный слой на незаметном участке для проверки основы на совместимость с краской. Баллон держать вертикально.
5. Наносить краску равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 15–20 см от поверхности в 1–2 тонких слоя. Дать краске высохнуть. При необходимости повторить окрашивание.
6. Наносить краску при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C.
7. После окрашивания очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков краски из распылительного клапана.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания–оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее вещество | Акриловые термопласты. |
| Внешний вид | После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. |
| Блеск | 80% |
| Цвет покрытия | Согласно каталогу цветов. |
| Температура окружающей среды при нанесении | от +10°C до +30°C |
| Время высыхания между слоями, мин | 10–15 |
| Время высыхания до степени 3, мин | 30 |
| Время полного высыхания, ч | 24 |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч | > 48 |
| Эластичность плёнки при изгибе, мм | 1 |
| Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см | > 40 |
| Расход | 1,5–2 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием. |
| Морозостойкость | да |
| Срок годности с даты произ-ва, лет | 10 |
| Класс пожарной опасности | 2 |
| Состав | Акриловые термопласты, пигменты, акриловая смола, смесь органических растворителей. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

| | |
|------------------------------------|-------|
| Объём баллона, мл | 335 |
| Вес баллона брутто, гр | 240 |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 12 |
| Вес коробки, кг | 3,03 |
| Объём коробки, куб. м | 0,008 |
| Размер коробки, мм: | |
| • высота | 210 |
| • ширина | 170 |
| • глубина | 225 |



**АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА
ДЛЯ КОЖИ DECORIX® • 335 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ****Лист технической информации****ПАЛИТРА**

| НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Чёрный глянцевый / BLACK 0127-01 DX |  4 650070 371607 |  1 46 50070 37160 4 |
|  Коричневый глянцевый / BROWN 0127-02 DX |  4 650070 371614 |  1 46 50070 37161 1 |