



Акриловая краска

Фасадная атмосферостойкая "V-20"



1. Белоснежная
2. Атмосферостойкая
3. Для внутренних и наружных работ
4. Матовое паропроницаемое "дышащее" покрытие.
5. Допускает протирку влажной тканью
6. Срок службы покрытия более 5 лет

Расход: 1кг краски на 6 - 8 м²

Фасовка:

База А	13,2 кг (9 л)	4 кг (2,7 л)
База С	12,4 кг (9 л)	3,7 кг (2,7 л)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для окрашивания фасадов зданий и сооружений по бетонным, цементным, цементно-известковым и известковым штукатуркам, кирпичу, цементным и акриловым декоративным покрытиям. Может применяться внутри помещений (сухие, влажные помещения).

Используется для окраски в зданиях и сооружениях типа А - В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений). Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 5 лет.

ЦВЕТ:

Краска выпускается в базах А и С. База А применяется как самостоятельная белая краска, либо для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С применяется только для колеровки в насыщенные и темные тона. Колеровка ручная или машинная по цветовым системам "Monikolor", "NCS", "RAL" и др.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением рекомендуется проверять на совместимость наносимый материал с основанием, а также с последующим циклом обработки поверхности на небольшой площади. Не рекомендуется проводить работы в случае непосредственного попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра, дождя.

Подготовка поверхности: Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01 – 87, быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Непрочные участки основания следует удалить, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Для увеличения адгезии и выравнивания впитывающей способности основания, предварительно обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Кузница Цвета".

Рекомендуемые требования к основанию:

Бетон	“возраст” не менее 28 дней , влажность не более 3%. Очистить от смазки, оставшейся после снятия опалубки
Цементно-известковая и цементно-песчаные штукатурки	“возраст” не менее 14 дней, влажность не более 3%

Нанесение: Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%. Перед началом работ краску тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя (при первом слое допускается краску разбавить водой, но не более 10% от объема краски). Время высыхания каждого слоя: 1-2 часа при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$. Последующий слой краски рекомендуется наносить через 2 часа. При понижении температуры до $+5^{\circ}\text{C}$ время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

Расход: 1кг краски на 6 - 8 м^2 при покраске в один слой (в зависимости от впитывающей способности основания)

Разбавитель: вода.

Очистка инструментов: рабочие инструменты промыть водой.

Уход: Окрашенную поверхность можно протирать спустя две недели. Не применять для очистки поверхности щетки и абразивные средства.

Хранение и транспортировка: Хранить в оригинальной плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Допускается небольшое расслаивание краски. Выдерживает 5 циклов замораживание-оттаивание до -35°C . Размораживать при $15-20^{\circ}\text{C}$ в течение 1 суток, затем тщательно перемешать.

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие свойств краски в течение 24 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и применения. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.



Фасадные краски проверяются на полигонах компании "ВСЕ У НАС" под открытым небом в течение длительного времени, где наблюдается изменение покрытия, выгорание цвета и т.д.

Меры предосторожности: Краска пожаро - взрывобезопасна. Не токсична. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При работе применять средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте.

Охрана окружающей среды: Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Пустые сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

СОСТАВ: водная акриловая дисперсия, консервант, диоксид титана, микрокальцит, специальные добавки, вода.

Качественные показатели

Наименование показателя	Значение фактическое		Метод испытания
Внешний вид покрытия	После высыхания ВДЛКМ должен образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность		ГОСТ 52020, п.9.3
База краски	А	С	
Массовая доля не летучих веществ, % не менее	50 - 60	45 - 55	ГОСТ 17537 раздел 1
Вязкость при +20°C, визкозиметр Брукфилда, скорость 12 об/мин, мПа*с	10000 - 14000	11000 - 16000	ГОСТ 25271
Величина pH	8 – 9,0	7,5 – 9,0	ГОСТ 52020 п.9.4
Плотность, г/см ³	1,4 – 1,5	1,2 – 1,4	ГОСТ 31992.1
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1	1	ГОСТ 19007
Степень перетира, мкм. не более	60	60	ГОСТ 6589
Морозостойкость цикл, не менее	5	5	ГОСТ Р 52020 п.9.8
Степень меления, балл, не более	1	1	ГОСТ 16976
Стойкость покрытий к влажному истиранию, класс покрытия	3	1	ГОСТ 32300 - 2013
Смываемость пленки, г/м ² , не более	1	0,5	ГОСТ Р 52020 п.9.5
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее	24	24	ГОСТ Р 52020 п.9.6 и ГОСТ 9.403 метод А

Номер партии, дата изготовления, масса нетто – на упаковке.

ТУ 2316-010-82814614-2016

Производитель: ООО “ВСЕ У НАС”, 624030, Россия, Свердловская область,
р.п.Белоярский, ул.Тракторная 10Б. www.vseunas.com.

Отзывы и претензии по качеству товара направлять по e-mail:
info@vseunas.com

ЕАС,



, Штрихкод

