











# БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

## Готовая программа

**MOBHEL®**





Базовая эмаль металллик – базовое покрытие на сольвентной основе, используемое в системе двухстадийных и трехстадийных покрытий MOBHEL (в комбинации с одним из лаков MOBHEL). Применяется для окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также различных металлических предметов. Желаемый цвет подбирается с помощью MOBHEL веера готовых цветов.

<b>УПАКОВКА</b>	<b>Упаковка:</b> 6 x 1,0 л	
<b>MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ МЕТАЛЛИК</b>		
<b>СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>Упаковка:</b> 12 x 0,6 л 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 40241101 40241104
<b>ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.</b>	    	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>Цвет:</b>	Перечень цветов в таблице плотностей на стр. 87 – 89 MOBHEL Веер готовых цветов
<b>ТИП ПОДЛОЖКИ</b>	Любой MOBHEL 2K грунт-наполнитель, MOBHEL 1K грунт-наполнитель QDry либо MOBHEL 1K праймер low VOC в случае локального ремонта.	
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Перед нанесением поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBHEL Антисиликоновым чистящим средством.	
<b>ПОДГОТОВКА СМЕСИ</b>	 <b>Тщательное перемешивание</b>	
	 <b>Пропорции смешивания по объему:</b>	1 ч MOBHEL базовая эмаль металллик ок.60% MOBHEL разбавитель металллик
	 <b>Пропорции смешивания по весу:</b>	100 г MOBHEL базовая эмаль металллик 45-55 г MOBHEL разбавитель металллик
	 <b>Рабочая вязкость:</b>	15 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
	 <b>Проверка цветового соответствия:</b>	рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для проверки цветового соответствия

# БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

**MOBHEL®**

## Готовая программа

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>		<b>Нанесение:</b>	1,2 – 1,4 мм для рабочей вязкости 15 сек рекомендована дюза: 1,3 – 1,4 мм DIN 53211Ф4 / 20°C 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		<b>Количество слоев:</b>	2 – 3 слоя = 15 – 20 мкм
		<b>Межслойный интервал:</b>	между слоями и перед нанесением лака 10 – 15 мин / 20°C
<b>ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ</b>		<b>Нанесение:</b>	MOBHEL лаки
<b>СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>		<b>Срок хранения:</b>	3 года
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ</b>	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO <sub>2</sub> . Продукт содержит органические растворители. <b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b>		

### Примечание:

Оттенок, чистота и яркость эффекта металлик существенно зависят от техники нанесения, типа распылительного устройства, давления и т.д. Поэтому рекомендуется предварительно обеспечить соответствующие параметры для совпадения оттенка.

Количество слоев зависит от выбора цвета подложки грунта-наполнителя.