

GLIMS® WhiteFix

Клеевая смесь для камня



Смесь клеевая для облицовки горизонтальных и вертикальных оснований натуральным и искусственным камнем, керамогранитом, клинкерной и фасадной плиткой, керамической и стеклянной мозаикой. Для монтажа стеклблоков. Для фасада и цоколя, террас и балконов, ванных комнат и санузлов, бассейнов и фонтанов. Для наружных и внутренних работ.

Основа (вяжущее)	цемент
Цвет	белый
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,24-0,26
Толщина нанесения (min/max), мм	2-10
Открытое время	не менее 0,7 МПа после 20 мин
Хожение не ранее, ч	24
Формат плитки, мм	керамическая плитка до 600*600, керамический гранит до 600*600, натуральный и искусственный камень до 300*300, мозаика керамическая, стеклянная и прозрачная
Температура укладки, °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Жизнеспособность, мин	не менее 240
Способ нанесения	ручной
Водоудерживающая способность, %	не менее 98
Влажность, %	не более 0,5
Содержание зерен наибольшей крупности, %	не более 5
Способность к смачиванию, мин	не менее 20
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	не более 0,5
Стойкость к сползанию, мм	не более 0,5
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, МПа	не менее 1,5
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде, МПа	не менее 1,2
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах +70°C, МПа	не менее 1,1
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, МПа	не менее 1,5 после 75 циклов
Расход смеси	1,3 кг смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм
Класс клеевой смеси по ГОСТ 56387-2018	C2 T

- позволяет укладывать плитку сверху вниз
- возможна укладка «плитка на плитку»

- возможно наносить слоем до 10 мм
- время корректировки плитки - 20 мин

- время жизни раствора - 4 часа
- устойчива к сползанию - менее 0,5 мм
- применяется в системе подогрева пола

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Наносится на бетон, кирпич, цементные штукатурки, ГКЛ, ГКЛБ, ГВЛ, стяжки и наливные полы, а также поверхности, покрытые старой керамической плиткой. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5 °С. Очищенную поверхность обработать грунтовкой GLIMS®Prime-Грунт с помощью кисти или валика. Если основанием служит сильновпитывающее основание, рекомендуется дважды обработать поверхность грунтовкой и дождаться полного высыхания. Вертикальные поверхности, имеющие неровности от 5 мм, рекомендуется предварительно (не менее чем за 24 часа) выровнять с помощью шпатлевок GLIMS®StyroПрайм, GLIMS®Stukko-RF или штукатурки GLIMS®CS50 (минимальная толщина слоя 10 мм). Горизонтальные поверхности, имеющие неровности от 5 мм, рекомендуется предварительно (не менее чем за 24 часа) выровнять с помощью наливных полов GLIMS®S-Base+ или GLIMS®S-Level или полов на цементном вяжущем GLIMS®CF40 или GLIMS®CF10. При укладке на поверхности обогреваемых полов подогрев пола отключить за 24 часа до начала работ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,24-0,26 л воды на 1 кг сухой смеси (6-6,5 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного массы без комков. Раствор выдерживать 10 минут и затем повторно перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после замешивания. Если в течение этого времени раствор в емкости загустевает, – «оживить» его перемешиванием без добавления воды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Контактный слой клея нанести на основание гладкой стороной шпателя толщиной 2-4 мм и «прочесать» зубчатым шпателем с зубом 4-6 мм. Плитка прикладывается по месту и легким нажатием вдавливается в клей. Клеевой раствор следует наносить на площадь, которую можно облицевать в течение 20 мин. Смачивать плитку водой перед укладкой не требуется. Затирку швов производить не ранее чем через 24 часа. Для затирки межплиточных швов рекомендуем использовать водостойкую затирку GLIMS®Fuga. При необходимости создания гидроизоляционного слоя, перед укладкой плитки, не менее чем за 24 часа, обработать основание гидроизоляцией GLIMS®GreenResin или GLIMS®ВодоStop. Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С. При работе соблюдайте нормы СНиП и производственной гигиены.

РАСХОД

1,3 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм

УПАКОВКА

Бумажные крафт-мешки 25 кг; п/э мешки 5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и намокания. Срок хранения 12 месяцев. Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 Т, ГОСТ Р 56387-2018. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/2.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы. Запрещается выбрасывать материалы в канализацию. Крафт-мешок следует утилизировать как бытовой мусор.