



SEALIT 53

Двухкомпонентный безусадочный отверждающий герметик , для герметизации швов для максимальной прочностью.

Описание

Тиоколовый герметик «Sealit 53» обладает повышенной прочностью после отверждения. Пасту легко наносить шпателем на стыки и швы, она выдерживает сильные вибрации и не портится от контакта с агрессивными маслами.

Область применения

Характеристики тиоколового герметика «Sealit 53» позволяют использовать его для герметизации швов и стыков: на автодорогах; в бетонных поверхностях любой конфигурации; в металлических кровлях и фальцах; на мансардах; на вводах коммуникаций, кроме кабельных, и т. д.

Технические характеристики

цвет	Серый , колеровка под заказ
консистенция	тиксотропная паста;
основа	модифицированный полимер с добавками
отверждение	вулканизация под действием сшивающего агента
время отверждения	48 часов (при +23 °С), с понижением температуры - увеличивается
жизнеспособность	не менее 2 часов (при +23 °С), с понижением температуры - увеличивается;
усадка	отсутствует
плотность	≈ 1,6 г/см ³
диапазон температур нанесения	от -15 °С до +40 °С
диапазон температур эксплуатации	от -60 °С до +90 °С
относительное удлинение в момент разрыва	не менее 150% (на образцах лопатках)
условная прочность в момент разрыва	не менее 0,8 МПа

Свойства герметика

«Sealit 53» У серой тиксотропной пасты следующие характеристики:

высокая прочность после отверждения;

хорошая адгезионная способность к металлу, мрамору и граниту;маслобензостойкость;

устойчивость к вибрациям, атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению;

устойчивость к контакту с влагой, в том числе с грунтовыми водами.

Отверждение происходит методом вулканизации под действием сшивающего агента в течение 48 часов. Если температура воздуха ниже 23 °С, этот период увеличивается.

Жизнеспособность приготовленной пасты – не меньше двух часов. Наносить ее можно при температуре от –15 до +40 °С. Эксплуатация при температуре от –60 до +90 °С. Герметик «Sealit 53» не дает усадки.

Описание

Действующее вещество – модифицированный полимер, образующий после смешивания с отвердителем тиксотропную пасту, а после отверждения – эластичный, но очень прочный материал. Для замешивания понадобится электродрель со спиралевидной мешалкой (мощность – не менее 600–800 Вт), для нанесения – шпатель.

Пасту запрещено разбавлять растворителем, а перед использованием – рекомендуют выдержать в течение суток в отапливаемом помещении для сохранения первоначальной вязкости. Поверхность перед нанесением очищают от загрязнений, жира, остатков цемента, при необходимости – от наледи и инея.

Упаковка и хранение

Купить безусадочный тиоколовый герметик «Sealit 53» можно по цене комплекта, включающего основную пасту и вулканизирующую. Вес набора – 15,4 кг, пластикового ведра с основной пастой – 14 кг.

При условии хранения в ненарушенной заводской упаковке в температурном диапазоне от –20 до +30 °С производитель предоставляет гарантию на 6 месяцев.

Меры безопасности

Для работы с герметиком «Sealit 53» необходимы средства защиты, предотвращающие попадание пасты в глаза и на открытые участки кожи. При контакте с веществом участок кожи нужно очистить уайт-спиритом, а потом промыть теплым мыльным раствором.

Для обработки инструментов используют ацетон и уайт-спирит; завулканизованную пасту удаляют механически. Герметик не взрывоопасен.

Центральный офис продаж,
г. Подольск ул. Домодедовское ш.д10 пом 1
E-mail info@sealit.ru
Сайт: www.sealit.ru
Тел.: 8-800-201-19-62 ; +7 (499) 391-33-48
Бесплатный звонок по России.
Товар сертифицирован.
ТУ-20.30.22-001-39327013-2020
Производитель
ООО « ТАЧ ПРОФ»

