



SEALIT 21

Безусадочный тиоколовый герметик «Sealit 21» отличается высокой прочностью, вибростойкостью, для герметизации межпанельных швов и кровельных элементов

Область применения

Приготовленная из двух компонентов светло-серая паста используется для герметизации: деформационных швов в строительных конструкциях (деформация – до 25 %); щелей, стыков и трещин на фасадах зданий крупнопанельного домостроения; швов на ложных балконах и лотковых кровлях.

Подходит для работ на зданиях аэропортов и вокзалов, гаражей и многоэтажных парковок, элеваторов благодаря устойчивости к вибрациям.

Характеристики тиоколового герметика « Sealit 21»

цвет	Светло-Серый , колеровка под заказ
консистенция	тиксотропная паста;
основа	модифицированный полимер с добавками
отверждение	вулканизация под действием сшивающего агента
время отверждения	48 часов (при +23 °С), с понижением температуры - увеличивается
жизнеспособность	Жизнеспособность приготовленного раствора – до трех часов при +23 °С (увеличивается при более низких температурах воздуха).
усадка	отсутствует
плотность	≈ 1,6 г/см ³
диапазон температур нанесения	от -15 °С до +40 °С
диапазон температур эксплуатации	от -60 °С до +90 °С
относительное удлинение в момент разрыва	не менее 150% (на образцах швов)
Прогнозируемый срок службы при условии деформации 25 % и толщине слоя пасты 3 мм	18 лет.
условная прочность в момент разрыва	не менее 0,2 МПа

Описание

Герметик «Sealit 21» состоит из основной пасты и отвердителя. После их смешивания образуется тиксотропная паста. Смешивают компоненты электродрелью мощностью 600–800 Вт со спиралевидной мешалкой в течение 10 минут.

Производитель рекомендует:

Выдерживать герметик в отапливаемом помещении в течение суток, чтобы избежать увеличения вязкости.

Не разбавлять растворителем.

Очищать перед нанесением поверхность от жира, загрязнений, остатков цементного раствора, а в холодное время года – от наледи и инея.

Использовать антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена, чтобы исключить сцепление пасты с жестким основанием в стыковом зазоре и выдержать проектную толщину слоя в стыке.

Наносить пасту шпателем, инструмент очищать ацетоном или уайт-спиритом.

Упаковка и хранение

Безусадочный тиоколовый герметик «Sealit 21» – это комплект, состоящий:

из пасты (вес – 14 кг);

и отвердителя (1,4 кг).

Хранить его необходимо при температуре от –20 до +30 °С, а отвердитель – беречь от влаги. При соблюдении этих условий срок годности составляет 6 месяцев.

Меры безопасности

«Sealit 21» не взрывоопасен, однако в его составе есть компоненты, способные нанести вред коже и глазам. Поэтому при работе необходимо избегать его попадания на незащищенные участки. В случае контакта – очистить кожу уайт-спиритом, а затем промыть теплой водой с мылом.

Ограничения

Герметик «Sealit 21» предназначен только для наружных работ. Производитель настоятельно рекомендует избегать его контакта с питьевой воды, чтобы предотвратить отравления.

Центральный офис продаж,
г. Подольск ул. Домодедовское ш.д10 пом 1
E-mail info@sealit.ru
Сайт: www.sealit.ru
Тел.: 8-800-201-19-62 ; +7 (499) 391-33-48
Бесплатный звонок по России.
Товар сертифицирован.
ТУ-20.30.22-001-39327013-2020
Производитель
ООО « ТАЧ ПРОФ»

