



SEALIT 51

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик, для герметизации мест с повышенной вибрационной нагрузкой

Область применения

Герметизация элементов автодорог (тротуарные напольные плиты, бордюрный камень, канализационные сливы). Герметизация швов, нарезанных в бетонных поверхностях. Герметизация фальцев и элементов металлической кровли (оцинкованной, черной), мансард, «фонарей остекления».

Герметизация вводов коммуникаций (за исключением кабельных вводов), клепаных соединений.

Свойства

Высокая адгезия к мрамору, граниту, металлу; Хорошая маслбензостойкость; высокая стойкость к вибрационным нагрузкам; допустим контакт с водой (в том числе с грунтовой) повышенная стойкость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям; высокая прочность.

цвет	Серый , колеровка под заказ
консистенция	тиксотропная паста;
основа	модифицированный полимер с добавками
отверждение	вулканизация под действием сшивающего агента
время отверждения	48 часов (при +23 °С), с понижением температуры - увеличивается
жизнеспособность	не менее 2 часов (при +23 °С), с понижением температуры - увеличивается;
усадка	отсутствует
плотность	≈ 1,6 г/см ³
диапазон температур нанесения	от -15 °С до +40 °С
диапазон температур эксплуатации	от -60 °С до +90 °С
относительное удлинение в момент разрыва	не менее 150% (на образцах лопатках)
условная прочность в момент разрыва	не менее 0,3 МПа

Описание

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик «Sealit 51» разработан на основе модифицированного полимера.

«Sealit 51» идеально подходит для герметизации стыков элементов дорог и любых швов, нарезанных в бетонных поверхностях.

Состоит из двух компонентов - основной пасты и отвердителя. После смешивания компонентов образуется тиксотропная, легко наносимая паста. После отверждения - эластичный, резиноподобный материал с очень высокими деформационными и прочностными свойствами. Смешивание следует производить при помощи электродрели мощностью 600-800 Вт со спиралевидной мешалкой.

Время смешивания

не менее 10 минут. При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед применением его следует выдержать в отапливаемом помещении не менее суток.

Недопустимо разбавление герметика растворителями – это может привести к необратимому изменению его свойств. Герметик наносится только на сухую поверхность, полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков. Материал должен наноситься только в сухую погоду! При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Герметик следует наносить при помощи шпателя.

Упаковка и хранение

Комплект – 15,4 кг: основная паста – 14 кг (пластиковое ведро), вулканизирующая паста – 1,4 кг.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев при температуре от -20 °С до +30 °С. в ненарушенной заводской упаковке.

Меры безопасности

Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. При попадании на открытые участки кожи следует их сначала очистить уайтспиритом, затем теплой водой с мылом. Не взрывоопасен. Инструменты мыть ацетоном и уайтспиритом. В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.

Центральный офис продаж,
г. Подольск ул. Домодедовское ш.д10 пом 1
E-mail info@sealit.ru
Сайт: www.sealit.ru
Тел.: 8-800-201-19-62 ; +7 (499) 391-33-48
Бесплатный звонок по России.
Товар сертифицирован.
ТУ-20.30.22-001-39327013-2020
Производитель
ООО « ТАЧ ПРОФ»

