

1К Грунт для пластиков АЭРОЗОЛЬ

520 мл

Артикул	20202052
Объем	520 мл
Упаковка	1/12 шт
Цвет	прозрачный с серебристыми частицами
Теоретический расход	3–5 м ² / шт



Подготовка поверхности:

Незагрунтованные пластиковые детали:

1. Очистить поверхность, используя очиститель силикона
2. Если пластиковая деталь не загрунтована, то рекомендуем удалить средство для разделения пресс-формы путем нагревания детали в течение 60 мин при 60°C
3. Заматировать и очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона



Встряхните баллон



Продукт готов к нанесению

Рабочая температура выше +15°C



Нанесение:

Наносить максимум 2 тонких слоя



После нанесения перевернуть баллон и выпустить остатки материала из сопла.



Воздушная сушка:

3–5 мин




Последующее нанесение материалов:

Выдержка 10–15 мин при 20°C
Наполнители и / или финишные покрытия



5 лет

Поворотное сопло
Koh-i-noor®



Высококачественный 1К грунт в аэрозольном исполнении, усиливающий адгезию лакокрасочных материалов ко всем видам автомобильных пластиков.

Особенности:

Готов к применению

Отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам

Содержит металлический пигмент для контроля процесса нанесения

Легок в применении

Быстро сохнет

Поверхности, пригодные для нанесения:

автомобильные пластики, пригодные для окрашивания: ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR мягкий и жесткий, PVC (исключая полиэтилен).



Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию 1К Грунта для пластика к конкретной поверхности.

Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно инструкции по применению.

Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.

Оптимальная температура нанесения 15–25°C.

