



**Акриловая МОЮЩАЯСЯ ЭМАЛЬ**  
**для радиаторов отопления**



1. Стойкая к мытью (1 класс по ГОСТ 32300 – 2013)
2. Белоснежная
3. Стойкая к УФ - лучам солнца
4. Наносится на окрашенные ранее алкидной краской поверхности
5. Колеруется любыми пастами для ВД красок.
6. Покрытие выдерживает 85<sup>0</sup>С сухого тепла

Расход: 1кг эмали на 7 - 10 м<sup>2</sup>

Фасовка: 0,5 кг, 1,17 кг

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Моющаяся акриловая эмаль предназначена для окраски радиаторов и приборов отопления с температурой рабочей поверхности до 85<sup>0</sup>С внутри сухих и влажных помещений (кухни, ванные, коридоры и др.). Эмаль можно применять для окраски металлических, бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, деревянных поверхностей, а также на окрашенные ранее алкидной краской поверхности после их соответствующей подготовки в соответствии с инструкцией.

Используется для окраски в зданиях и сооружениях типа А - В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

**БЛЕСК:** матовый

**КОЛЕРОВКА:** Колеровка ручная или машинная по цветовым системам "Monikolor", "NCS", "RAL" и др.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Перед применением рекомендуется проверять на совместимость наносимый материал с основанием, а также с последующим циклом обработки поверхности на небольшой площади.

**Подготовка поверхности:** Поверхность очистить механическим способом от грязи, пыли и от непрочно держащихся старых покрытий, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, окалины и обезжирить растворителем, далее окрасить поверхность ГФ-021 (дождаться полного высыхания), затем нанести акриловую эмаль.

**Нанесение:** Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С и относительной влажности воздуха не более 80%. Перед началом работ эмаль тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем не менее чем за два прохода (при первом нанесении допускается разбавить эмаль водой, но не более 5% от объема эмали). Время высыхания каждого слоя: 1-2 часа при температуре 20<sup>0</sup>С и относительной влажности воздуха 65 %. Последующий слой эмали рекомендуется наносить через 2 часа. При понижении температуры до +5<sup>0</sup>С время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

**РАСХОД:** 1кг эмали на 8 – 10м<sup>2</sup> при покраске в один слой (в зависимости от впитывающей способности основания)

**Уход:** Окрашенную поверхность можно мыть спустя две недели. Не применять для очистки поверхности щетки и абразивные средства.

**Разбавитель:** Вода

**Очистка инструментов:** Рабочие инструменты промыть водой.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:** Хранить в оригинальной плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5<sup>0</sup>С до +35<sup>0</sup>С, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Допускается небольшое расслаивание эмали. Выдерживает 5 циклов замораживание-оттаивание до – 35<sup>0</sup>С . Размораживать при 15-20<sup>0</sup>С в течение 1 суток, вдали от отопительных приборов, затем тщательно перемешать.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:** Изготовитель гарантирует соответствие свойств краски в течение 24 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и применения. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Краска пожаро - взрывобезопасна. Не токсична. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При работе применять средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте.

**Охрана окружающей среды:** Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Пустые сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

**СОСТАВ:** водная акриловая дисперсия, консервант, диоксид титана, наполнители, специальные добавки, вода.

Номер партии, дата изготовления, масса нетто – на упаковке.

ТУ 2316-010-82814614-2016

Производитель: ООО "ВСЕ У НАС", 624030, Россия, Свердловская область, пгт. Белоярский, ул.Тракторная 10Б. [www.vseunas.com](http://www.vseunas.com).

Отзывы и претензии по качеству товара направлять по e-mail: [info@vseunas.com](mailto:info@vseunas.com)

ЕАС,



,

Штрихкод

