Инструкция по самостоятельному изготовлению тротуарной плитки , бордюра .

Необходимый инструмент : Емкость для приготовления бетонной смеси , мастерок или совок .

По возможности используют бетономешалку , строительный миксер , вибростол . Но все процессы выполняемые с их помощью можно выполнять вручную.

Необходимые ингредиенты : цемент , песок, опалубочная смазка . По желанию для « большей прочности качества» используют : мелкий гравий , пластификатор .

Подготовка форм для использования : Перед началом использования , форму нужно смазать опалубочной смазкой.

Подготовка смеси : Для приготовления раствора для тротуарной плитки потребуется ; В качестве наполнителя можно использовать мелкий гравий , по желанию используют пластификатор , пигментный краситель для бетона для придания цвета и оттенка готовой тротуарной плитки .

Готовая смесь не должна быть жидкой , правильная консистенция-достаточно вязкая (как густая сметана) На 1 кг. Цемента марки ПЦ-400 используют 5 кг. Песка , 7 кг. Гравия , 1-1,5 л. воды.

Сначала в бетономешалку или в емкость добавляют воду , затем (при желании пластификатор , краску) цемент , (если применяются все компоненты , нужно тщательно размешать в течении 2-3 минуты) затем добавляя песок до нужной консистенции интенсивно перемешивать .

Заполнение формы: В заранее смазанную форму закладывают готовую бетонную смесь , если пользуете

вибростол или же используете механический способ заливки, то добавляете смесь по интенсивности ее заполнения формы.

Сушка: При производстве тротуарной плитки нужно учитывать климатические условия вашего региона . т. е. Если климатические условия в вашем регионе сильно влажные , это может означать что процесс сушки должен быть увеличен .

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ;

Заполненную форму желательно укрыть стрейч пленкой , это придаст крепость и морозоустойчивость готовому изделию .