



Горячая линия: 8 800 700-67-15 www.svetofor-lkm.ru

ООО «ЛКМ-Трейд»

Республика Марий Эл, Звениговский р-н, п. Шелангер

по заказу ООО «ФАБРИКА ЦВЕТА»

Чувашская Республика, Цивильский р-н, дер. Вторые Вурманкасы, тер. Производственный комплекс

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

эмаль ПФ-115 Универсал ГОСТ

Партия № 784

Цвет светло-серый

Масса нетто: 1,9кг

Дата изготовления 04.2022г

Показатели качества

Наименование показателя	Норма по НД	Результат анализа
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блекомеру, %, не менее	50	64
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	80-120	116
5. Массовая доля нелетучих веществ, %	52-70	62,61
6. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$), %, не более	20	12
7. Степень перетира, мкм, не более	25	25
8. Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	40-120	84,43
9. Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	24	20
10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
11. Прочность пленки при ударе, по прибору У-1, см, не менее	40	40
12. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	0,11
13. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
14. Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	2
15. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства, мин, не менее	15	15
16. Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее	24	24

Заключение: соответствует ГОСТ 6465-76

Подпись ОКК

