



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft Standard 15W-40** - всесезонное минеральное моторное масло, обеспечивающее надежную защиту двигателя. Масло производится на основе минеральных базовых компонентов с использованием высококачественного пакета функциональных присадок.

### Область применения

Моторные масла **Rosneft Standard** предназначены для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется использование масел уровня API SF/CC и ниже.

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

**Международные спецификации:**  
API SF/CC

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежно защищает детали и поддерживает давление масла в двигателях автомобилей с большим пробегом;
- Эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя;
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и защищает двигатель от протечек;

## ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 216.5 л

## Типичные физико-химические показатели

| Показатель                                             | Метод испытания | Rosneft Standard 15W-40 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33         | 13,9                    |
| Динамическая вязкость CCS при - 20 °С, мПа·с           | ASTM D 5293     | 6900                    |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371      | 130                     |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ГОСТ 11362      | 8,4                     |
| Зольность сульфатная, % масс.                          | ГОСТ 12417      | 0,8                     |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ГОСТ 4333       | 220                     |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287      | -28                     |
| Испаряемость по НОАК, %                                | ГОСТ 32330      | 10,9                    |
| Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | ASTM D1298      | 888                     |