



**Грунтовка акриловая глубокого проникновения**

**Фасадная «мороз -15<sup>0</sup>С»**

**«ВД-АК-006»**



1. Для производства работ от – 15<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С
2. Для наружных работ
3. Укрепляет и обеспыливает поверхность
4. Повышает адгезию покрытий к основанию
5. Снижает впитывающую способность основания

Расход: 1л грунтовки на 6 - 11 м<sup>2</sup>  
Фасовка: 10л

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Водно-дисперсионная акриловая грунтовка глубокого проникновения предназначена для обработки впитывающих оснований. Применяется для наружных работ при обработке следующих поверхностей: монолитный бетон, бетонные блоки, (шлако – газо – пенобетон, ячеистый бетон), кирпичные кладки, ГВЛ, ГКЛ, минеральные, цемента-известковые штукатурки. Применение грунтовки от -15<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением рекомендуется проверять на совместимость наносимый материал с основанием, а также с последующим циклом обработки поверхности на небольшой площади. Не рекомендуется проводить работы в случае непосредственного попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра, дождя, снега.

**Подготовка поверхности :** Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01 – 87, быть ровным, сухим (без наледи), достаточно прочным, очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Непрочные участки основания следует удалить, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния.

### Рекомендуемые требования к основанию (подготовленные при плюсовых температурах):

|                                                     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бетон                                               | “возраст” не менее 28 дней , влажность не более 3%. Очистить от смазки, оставшейся после снятия опалубки |
| Цементно-известковая и цементно-песчаные штукатурки | “возраст” не менее 14 дней, влажность не более 3%                                                        |

**Нанесение:** Работы следует выполнять при температуре воздуха от -15<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С и относительной влажности воздуха не более 80%. Перед

применением грунтовка должна иметь комнатную температуру, затем теплая грунтовка выносится на мороз до  $-15^{\circ}\text{C}$  и применяется. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком в 1-2 слоя. Разбавление грунтовки водой не рекомендуется. Время сушки до выполнения последующих работ может достигать 3 – 4 суток (в зимних условиях).

**Расход:** 90-180 мл/м<sup>2</sup>

**Разбавитель:** вода.

**Очистка инструментов:** рабочие инструменты промыть водой.

**Хранение и транспортировка:** Хранить в оригинальной плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ , предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Выдерживает 5 циклов замораживание-оттаивание до  $-35^{\circ}\text{C}$ . Размораживать при  $15-20^{\circ}\text{C}$  в течение 1 суток, вдали от обогревательных приборов, затем тщательно перемешать.

**Гарантии изготовителя:** Изготовитель гарантирует соответствие свойств грунтовки в течение 24 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и применения. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

**Меры предосторожности:** Грунтовка пожаро - взрывобезопасна. Не смешивать с другими грунтовками и растворителями. При работе применять средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу, в глаза или рот немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте.

**Охрана окружающей среды:** Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Пустую сухую тару утилизировать согласно местному законодательству.

**СОСТАВ:** водная акриловая дисперсия, антифриз, консервант, специальные добавки, вода.

### Качественные показатели

| Наименование показателя                                                                          | Значение фактическое | Метод испытания                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Внешний вид покрытия                                                                             | Прозрачная пленка    | По ГОСТ 52020, п.9.3                       |
| Массовая доля не летучих веществ, % не менее                                                     | 3,2 – 3,8            | ГОСТ 17537 раздел 1                        |
| Величина pH                                                                                      | 7,0 – 7,3            | ГОСТ 52020 п.9.4                           |
| Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm0,5)^\circ\text{C}$ , мин. не более          | 60                   | По ГОСТ 19007                              |
| Морозостойкость циклы, не менее                                                                  | 5                    | ГОСТ Р 52020 п.9.8                         |
| Стойкость к статическому воздействию воды при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее | 24                   | По ГОСТ Р 52020 п.9.6 и ГОСТ 9.403 метод А |

Номер партии, дата изготовления, масса нетто – на упаковке.

ТУ 2316-005-82814614-2012

Производитель ООО “ВСЕ У НАС”, 624030, Россия, Свердловская область,  
р.п.Белоярский, ул.Тракторная 10Б. [www.vseunas.com](http://www.vseunas.com).

Отзывы и претензии по качеству товара направлять по e-mail:  
[info@vseunas.com](mailto:info@vseunas.com)

ЕАС,



Штрихкод

