



КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ ПАРКЕТА INVAMAT 2957 PU 2К

■ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА INVAMAT 2957 PU 2К



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основание должно быть сухим, чистым, без трещин и механических повреждений. Поверхность немного шероховатой (структурированной) но соответствовать нормам. До приклеивания паркета удалить с поверхности бетона цементный клей путем шлифования и пыль тщательно пропылесосить. При необходимости бетонное основание можно выровнять, используя подходящий в качестве стяжки под паркет ровнитель для пола. Возможно использование грунтовочных составов.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Клей наносить непосредственно на основание, зубчатым шпателем. Рекомендации по модификации шпателей В7, В9, В15. При проведении работ температура в помещении должна быть от +15 до +35 °C, относительная влажность воздуха 40-70%. Дать паркету и kleю достичь такой же нормальной температуры и влажности.

Нанести клей на основание зубчатым шпателем и ровным слоем на участок, который можно покрыть паркетом в течение 30 минут. Паркет аккуратно прижать к основанию. Убедиться, что клей полностью «смочил» нижнюю поверхность паркета. Нельзя проклеивать паркет по шпунтам. Между неподвижными конструкциями, как стена и паркет, оставить зазор 10-15 мм.

Шлифование и лакирование паркета рекомендуется проводить в зависимости от условий не ранее, чем через 24 – 48 часов после приклеивания.

После окончания работ, инструмент отчистить с помощью ацетона, высохший клей можно удалить только механическим способом.

Примечание: открытое время (время жизни) и время полного высыхания клея зависят от температуры, влажности воздуха, количества нанесенного клея и от основания, на которое он наноситься (способность материала впитывать).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиуретан
Консистенция	тиксотропная паста
Открытое время	60 минут
Плотность кг/л	1,7
Температура эксплуатации	- 40... +80 °C



КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ ПАРКЕТА INVAMAT 2957 PU 2К

■ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА INVAMAT 2957 PU 2К

РАСХОД:

600-1200 г/м² в зависимости от маркировки зубчатого шпателя и вида основания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы проводить в СИЗ (спец. одежда, перчатки, очки и т.д.). При возникновении ситуации, попадание на кожу, протереть чистой ветошью либо другой материей, после промыть обильным кол-вом воды. Попадание в глаза на слизистую. Промыть большим кол-вом воды и сразу обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:

12 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке при температурах не ниже +10 и не выше +30 °C) После транспортировки или хранения при отрицательных температурах клей стоит выдержать в теплом сухом помещении в течение суток перед применением.

ФАСОВКА:

10 кг., Пластиковое ведро.