



AURA Luxpro Remix Aqua 30

Акриловая декоративная эмаль для внутренних и наружных работ

- ✓ Водоразбавимая
- ✓ Полуматовая
- ✓ Износостойкая
- ✓ Не желтеет со временем
- ✓ Быстро сохнет
- ✓ Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета (База А и TR).



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Акриловая эмаль для внутренних и наружных работ. ✓ Идеальна для оконных рам, дверей, мебели, плинтусов. ✓ Обладает высокой укрывистостью и адгезией. ✓ Образует прочное полуматовое (степень блеска 30) покрытие с отличными декоративными характеристиками. ✓ Устойчива к многократному мытью и очищению, в том числе бытовым неабразивным моющим средствам ✓ I класс влажного истирания DIN EN 13 300. ✓ Не обладает остаточной липкостью . ✓ Не растрескивается и не желтеет со временем, выдерживает перепады температуры и влажности. ✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ Без запаха. ✓ Быстро сохнет. ✓ Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета (База А и TR).
Назначение	Предназначена для внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, а так же гипсокартону, оштукатуренным, бетонным и деревянным поверхностям, как ранее неокрашенным, так и окрашенным водно-дисперсионными или алкидными материалами. Особенно рекомендуется для окраски оконных рам, дверей, плинтусов, элементов мебели и декора и т.п. Может применяться вне помещений по поверхностям, не подвергающимся агрессивным атмосферным воздействиям, например, находящимся под навесом или в балконных нишах. Не применять для окраски полов!
Типы поверхностей под нанесение	Новые или ранее окрашенные деревянные поверхности (оконные рамы, двери, плинтусы, откосы, элементы мебели и декора и т.п.), а также минеральные и загрунтованные металлические поверхности внутри помещений. Может применяться для окрашивания деревянных, минеральных, загрунтованных металлических поверхностей вне помещений, но не подвергающихся агрессивным атмосферным воздействиям (например, под навесом). Не подходит для окраски полов.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами. ✓ ТУ – 2316-057-50910635-2012 ✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть обезжиренной, сухой, очищенной от отслаивающихся покрытий, грязи и пыли, ржавчины. Ранее окрашенные гладкие поверхности обработать нацдачной бумагой до матовости. Неокрашенные металлические поверхности загрунтовать. В случае поражения минеральных и деревянных поверхностей грибком или плесенью – обработать санирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемые минеральные основания и гипсокартон рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro.
Нанесение	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, воздушным или безвоздушным распылителем. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении малярным инструментом, не более 10% при нанесении распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после полного высыхания эмали. Окончательный набор прочности покрытия достигается не менее, чем через 2 недели после полного высыхания.
Цвет	База А — белый; можно использовать в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только после колеровки!
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные (база А) и насыщенные тона (база TR), ручная – универсальными колер пастами TM Aura. Внимание! При выборе цвета необходимо учитывать, что на восприятие влияют размер и освещенность окрашиваемой поверхности, а также глянец и фактура поверхности. Во избежание различий в оттенке для колеровки рекомендуется использовать краску одной партии.
Расход	9–11 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может понадобиться более 2 слоев. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
Время высыхания	От пыли - 1,5 - 2 часа. Готово к нанесению второго слоя через 5-6 часов при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик велюровый или меховой с коротким ворсом, воздушный, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая эмаль очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Эмаль нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшей эмали подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,21кг/л
Штрих- коды ЕАН	база А 0,9l 4 607 003 915 780 база А 2,4l 4 607 003 915 797 база TR 0,9l 4 607 003 911 911 база TR 2,4l 4 607 003 911 928
WWW	http://eskaro.ru/produkciya/katal/paints/aura_luxpro_remix_aqua/
Объем/масса	0.9л (1,1/1,0кг) – 2,4л (3.0/2.6кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
 197375, Россия, Санкт-Петербург,
 ул. Маршала Новикова,28
 Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
 холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

