


## OKS 217

### Высокотемпературная паста, высокочистая



#### Описание

OKS 217 – это высокотемпературная паста для монтажной смазки резьбовых соединений из высокопрочной стали, подверженных высоким температурам, коррозионным воздействиям в химически агрессивной среде.

#### Области применения

- Для резьбовых соединений, например, на газовых и паровых турбинах, применяемых на электростанциях, двигателях внутреннего сгорания, резьбовых соединениях труб, фланцев и арматур, проводящих горячие пары, резьбовых соединениях выхлопных труб и топочных камер и т.п.
- Разделительная смазка подверженных заеданию материалов, например, стали марок V2A, V4A, а также жаропрочная сталь

#### Преимущества и польза

- Наилучшая пригодность для предотвращения заедания и схватывания
- Высокая эффективность против коррозионных воздействий
- Не содержит свинцовых соединений, сульфидов, хлоридов и фторидов

#### Отрасли

- Бумажная и упаковочная промышленность
- Химическая промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- Железнодорожное оборудование
- установки и машиностроение
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Коммунальная техника
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Логистика
- Metallургическая промышленность

#### Указания по применению

Для оптимальной адгезии очистить резьбу и поверхности скольжения от загрязнений и других смазочных материалов, лучше всего сначала механически (например, проволочной щеткой), а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Равномерно нанести достаточное количество пасты на поверхность прилегания головки винта/гайки и резьбу с помощью кисточки, шпателя и т.п. Паста берет на себя также задачи уплотнения. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными веществами.



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

### OKS 217

#### Высокотемпературная паста, высокочистая

##### Поставляемая упаковка

- 250 g Банка с кисточкой
- 1 kg Банка
- 5 kg Бак

##### Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
<b>Состав</b>				
Основное масло				Полусинтетическое масло
<b>Прикладные технические параметры</b>				
Температура каплепадения	DIN ISO 2176		°C	нет
Пенетрация неперемешанных пластичных смазок	DIN ISO 2137	нет напряжения сдвига	0,1 мм	280-310
Нижняя рабочая температура			°C	-40
Верхняя рабочая температура		Разделение	°C	1.400
Цвет				черно-серый цвет
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см <sup>3</sup>	1,2
Водостойкость	DIN 51 807-1	90°C	Степень	1-90
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине	DIN 51 350-4		H	4.400
Коэффициент трения в резьбе (μ)	DIN EN ISO 16 047	Винт ISO 4017 M10x55-8.8 черная обработка, гайка ISO 4032 M10-10 черная обработка		0,1
Момент разрушения	DIN 267-27	M10 A2, 40 Нм, 400°C, 100 ч	Нм	< 2,0 x момента затяжки
Испытание на запрессовку	Образец DIN 51 833		μ	0,11, треск с 4.000 Н

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH  
Ganghoferstraße 47  
D-82216 Maisach  
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

**Техпаспорт безопасности** для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.