



OKS VP 980

Смазка для электрических контактов в энергетике

Информация о продукте

Области применения:

Смазывание скользящих электроконтактов, как например кулисс переключения.

Особенно при выборе материалов Cu/Cu, Cu/Ag или пластмасса/ пластмасса при широком температурном диапазоне. Применение в качестве защиты электроконтактов от износа в силовых разъединителях в устройствах среднего напряжения специально при воздействии пожарного газа SF₆. Смазывание приборов точной механики.

Снижение распространения звуковых волн например как звукопоглощающая смазка переключателей в автомобильной промышленности. Смазывание малых механизмов при очень высоких и очень низких температурах.

Преимущества и выгоды

Снижение трения и износа. Предотвращает образование окисных и сульфидных пленок с высоким сопротивлением на контактах скольжения. Хорошая сопротивляемость химикалиям, обладает шумопонижающими свойствами. Устойчива к холодной и горячей воде, пару, к дезинфицирующим и чистящим средствам а также к легким кислотным и щелочным атмосферам.

Применение:

Для оптимальной работы тщательно очистить место смазки универсальным очистителем, например OKS2610/OKS2611. Нанести смазку кисточкой (или шпателем) на функциональные поверхности. Избегать излишков. Выполнять предписания изготовителя смазываемых частей. Определить количество и срок повторной смазки в соответствии с условиями применения. Смешивать только с сочетающимися смазками. В случае возможных вопросов Вы можете обращаться к нашей технической службе.

Информация в по этому продукту соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой конкретный случай. Поэтому отсюда не могут проистекать никакие гарантийные или другие обязательства. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий ограничивается заменой дефектного товара или, в случае если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возврата стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. **Перед использованием покупатель должен провести собственные испытания, для подтверждения возможности применения.**

Возможны изменения приведенных данных связанные с дальнейшим развитием продуктов.

® = зарегистрированный товарный знак



Технические характеристики

	Нормирование	Условия	Единица измерения	Величина
Обозначение	DIN 51 502	DIN 51 825		MHC2P-50
Базовое масло				
Тип				Polyalfaolefin
Вязкость	DIN 51 562-1	40° C	мм 2/S	32
	DIN 51 562-1	100° C	мм 2/S	6
Точка загустения	DIN ISO 3016	3° C Шаг	°C	<-65
Температура воспламенения	DIN ISO 2592	>79° C	°C	>240
Загуститель				
Тип				Органический полимер
Температура каплепадения	DIN ISO 2176		°C	>240°
Консистенция	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI-Класс	2
Глубина проникновения	DIN ISO 2137	60 DH	0,1 мм	265-295
Давление истечения	DIN 51 805	-35° C	mbar	450
Данные тех. применения				
Цвет				светлый
Температура применения				
Нижняя граница температуры применения	DIN 51 805	<1.400 hPa	°C	-55
Верхняя граница температуры применения			°C	160
Тест на защиту от коррозии				
SKF-Emcor	DIN 51 802		Уровень коррозии 1-5	0 и 0
SKF-Emcor с медью	DIN 51 811	24 час/100° C	Уровень коррозии 1-5	0
Водостойкость	DIN 57 807	90° C		0-90