

ЭМАЛЬ НЦ-132 ЛАКРА

- Для внутренних и наружных работ
- Производится по СТО 50967612-002-2011 в соответствии с ГОСТ 6631-74
- Быстросохнущая
- Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (двери, деревянные постройки, трубы, ограды, скамьи).
СВОЙСТВА	НЦ-132 ЛАКРА высококачественная эмаль на основе нитроцеллюлозного лака. Быстросохнущая. Обладает высокой атмосферо-, свето- и водостойкостью покрытия. Образует эластичную и ударопрочную пленку высокой твердости. После высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, деревянные - от грязи и пыли, ранее окрашенные НЦ эмалями поверхности - от непрочного державшегося старого покрытия, с поверхностей, ранее окрашенных алкидными эмалями и масляными красками, покрытия удалить полностью, обезжирить и просушить.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, краскораспылителем. При использовании краскораспылителя эмаль разбавить растворителем 646, Р-4, ксилолом, бутилацетатом или их смесью между собой, взятой в любых соотношениях, и профильтровать через подходящее сито. Температура самого лакокрасочного материала должна быть не менее +15 °С. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия эмалей 20-45 мкм. При нанесении более толстого слоя время высыхания увеличивается. Максимальная толщина одного слоя 80 мкм. Нанесение слишком толстого слоя покрытия, может приводить к ее сморщиванию, растрескиванию или проблемам высыхания. В процессе окрашивания разбавленный материал периодически перемешивают для предотвращения образования осадка. После перемешивания перед нанесением кистью или валиком материал выдерживают для удаления пузырьков воздуха.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 23 °С и влажности воздуха 65%: на отлип - 2 ч. Время выдержки после нанесения последнего слоя и до начала эксплуатации не менее 48 часов. Время высыхания увеличивается при более высокой влажности воздуха и при более низкой температуре. Межслойная сушка 0,5 - 1ч.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	В зависимости от цвета, расход эмали на однослойное покрытие 100-240 г/м ² .
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и действия прямых солнечных лучей, при температуре от -40°С до + 40°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре - 1,5 года со дня изготовления. Хранить отдельно от пищевых продуктов.
ЦВЕТ	Черный
СОСТАВ	Лаковый коллоксилин, синтетические смолы, пластификаторы, пигменты, наполнители, органические растворители, функциональные добавки.

МАССА НЕТТО	0.7 кг, 1,7 кг, 17 кг
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить в местах, недоступных для детей. Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для защиты органов дыхания следует применять респиратор. Для защиты органов зрения следует применять специальные очки. Беречь от огня!
УТИЛИЗАЦИЯ	После использования продукта пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоёмы и на землю..
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «Новоколор», 347863, Россия, Ростовская область, Каменский район, х. Абрамовка, ул. Ленина, 61. Произведено для ООО «Инмаксо-Лакра».
ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВОПРОСОВ ДИСТРИБУЦИИ:	140060, Московская область, г. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Фабричная, ГАС, тел. +7(495) 995-90-35.