



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ПЕРГАМИН GOODHIM П-250

Назначение и область применения:

ПЕРГАМИН GOODHIM П-250 - это рулонный беспокровный изоляционный материал, предназначенный для изоляции деревянных конструкций при их соприкосновении с бетонными и кирпичными поверхностями. Данная марка рекомендована для использования в качестве подкровельной пароизоляции при ремонте и устройстве кровельных покрытий, в качестве пароизоляционной мембраны при укладке утеплителя из каменной ваты, как ветроизоляционный материал. ПЕРГАМИН GOODHIM П-250 применяется в качестве упаковочного материала в станкостроительной промышленности, машиностроении и иных отраслях производства для защиты изделий от воздействия влаги.

Основные свойства:

- Доступный по цене.
- Прост в использовании.
- Легок в транспортировке и хранении.
- Обеспечивает базовый уровень паро и гидроизоляционной защиты.
- Сохраняет теплоизоляционные свойства утеплителя.
- Предотвращает излишнее влагопоглощение и образование грибков.
- Технические характеристики:

Показатель	Значение	Единица измерения
Площадь рулона	15	м ²
Масса основы	125	г/м ²
Справочная масса рулона	2,5	кг
Водопоглощение, не более	10	% по массе
Температура гибкости на брусе радиусом 10 мм, не ниже	+20	°C

Способ применения:

1. Пергамин приклеивается на холодную или горячую битумную мастику.
2. Допускается механическая фиксация материала с последующим нанесением битумной мастики на места фиксации.

Упаковка и фасовка:

Рулон 15 м².



Хранение и транспортировка:

Хранение и транспортировка материала ПЕРГАМИН GOODHIM П-250 допускается только в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Меры безопасности:

Отличается высокой горючестью и легко воспламеняется. При работе с материалом следует соблюдать меры пожарной безопасности.

Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244.

Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402.

Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ Р 51032.

Состав:

Картон плотностью не менее 125 г/м², пропитанный нефтяными битумами.

Произведено: по ТУ 5774-001-503806122701-2009.