



Объем	300 ml
Цвет	Черный
Основа	Битумная
Отверждение	Высыхание на воздухе
Время образования поверхностной пленки	10-15 минут
Температура размягчение (остатка)	90 °C
Плотность	1,1 кг/л
Диапазон температур нанесения	от +5 °C до +40 °C
Массовая доля нелетучих веществ, мас. %, в пределах	65-75
Водопоглощение в течение 24 ч, мас. %, не более	2
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0.1
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее	0.1
Прогнозируемый срок службы	не менее 10 лет

Техническое описание:

PHG Industrial Герметик Битумный – Специализированный эластичный однокомпонентный клей-герметик для наружных работ на основе битума.

Области применения:

Предназначен для приклеивания и герметизации элементов битумной кровли, мест примыкания к дымоходам, мансардным окнам, соединений водостоков и ремонта дефектов на рулонной битумной кровле. Температура применения от +5 до +40 °C. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. При необходимости можно воспользоваться клейкой лентой для защиты кромки шва и создания ровного шва. Картридж необходимо использовать с пистолетом для герметиков. Рекомендуется равномерно выдавливать герметик по внутренним краям шва, избегая образования воздушных пузырей. После нанесения герметика необходимо разгладить получившийся шов шпателем с использованием стандартных средств, не рекомендуется использовать средства с растворителем или концентраты моющих средств. Клейкую ленту (малярный скотч) необходимо удалить до начала полимеризации герметика.

Затвердевший материал удаляется механическим путём.

Свойства:

- 1. высокая клеящая способность,**
- 2. обладает высокой адгезией к металлу, бетону, дереву, рубероиду, черепице**
- 3. обеспечивает надёжную фиксацию и дополнительную гидроизоляцию основания**

Хранение и сроки годности:

Хранить в плотно закрытой таре , предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей ,вдали от нагревательных приборов при температуре от — 20°C до + 30°C . При хранении в отрицательной температуре, выдержать сутки перед использованием в помещении при температуре не ниже +15 °C. Гарантийный срок хранения в герметичной заводской упаковке- 24 месяца. **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** Держать в недоступном для детей месте. Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Ограничения:

- 1. не подлежит окрашиванию,**
- 2. не применяется для герметизации стекла**
- 3. не пригоден для швов, постоянно находящихся под водой**
- 4. не использовать для заделки швов внутри и вокруг бассейнов**

Гарантийный срок хранения :

24 месяца в ненарушенной заводской упаковке.