

**Finlux®**  
PREMIUM QUALITY



Серия

**GOLD**

**F-115**

Грунт-эмаль акриловая  
по металлу и ржавчине

**CorrozoStop®**

Территория антикоррозийной защиты

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

®



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

# F-115

## ГРУНТ-ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ И РЖАВЧИНЕ

Серия  
**GOLD**



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная многоцелевая серия материалов Finlux изготовлена на основе финских, японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

### Finlux F-115 Gold CorrozoStop®

Грунт-эмаль акриловая по металлу и ржавчине



#### Преимущества:

Быстросохнущая; Высокая адгезия к металлу; Формула 3 в 1; Всесезонная; Влагоатмосферостойкая; Антикоррозионная; Нанесение до -30°C; Не боится УФ излучения. Моющаяся; Полуматовая.

#### Назначение:

Быстросохнущая грунт-эмаль по металлу, ржавчине Finlux F-115 Gold (инновационные ЛКМ) предназначена для окрашивания и долговременной антикоррозионной защиты изделий из чёрного металла или их модификаций, работающих при температурах от -60°C до +120°C и эксплуатируемых в условиях всех климатических зон, включая в условиях агрессивной промышленной атмосферы. Применяется как надёжное покрытие с высокими защитно-декоративными качествами, износостойкими и химически стойкими свойствами, высокой атмосфера-влаго-стойкостью, возможностью нанесения при отрицательных температурах до -30°C, при окраске металлоизделий и ремонте металлоконструкций. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в комплексе с фосфогрунтом Finlux F-940 Gold, что обеспечивает возможность увеличения долговечности (не менее 10-ти лет) комплексного покрытия и продления периода эксплуатации покрытия.

#### Область применения:

- Грунт-Эмаль по металлу, ржавчине антикоррозионная, быстросохнущая для долговременной антикоррозионной защиты металлоконструкций, ангаров и крыш.
- Антикоррозионная Грунт-Эмаль по ржавчине для трубопроводов, контейнеров, металлоизделий машин, платформ и механизмов.
- Эмаль быстросохнущая для киосков, светильников и ограждений.

#### Главные достоинства:

- Легко наносится и быстро сохнет.
- Влагоатмосферостойкая, выдерживает температуры от -60°C до +120°C.
- Всесезонное нанесение до -30°C.
- Высокая адгезия к металлу.
- Цветная (8 базовых цветов + колеровка по RAL).
- Антикоррозионная.
- Не боится УФ-излучения.

# F-115

## ГРУНТ-ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ И РЖАВЧИНЕ

Серия  
**GOLD**



PREMIUM QUALITY

### Рекомендации технолого:

Подготовка поверхности:

Поверхность металла должна быть сухой и защищена от ржавчины, окалины и остатков смазки. (поверхность должна иметь однородный металлический цвет). Отслаивающееся старое покрытие зачистить или удалить смывкой Dr.Finlux F-901. Далее окрашиваемую поверхность следует обработать шкуркой и обезжириТЬ составом Dr.Finlux F-936 или ацетоном, затем просушить. Для увеличения долговечности (не менее 10-ти лет) рекомендуется обработать фосфогрунтом Finlux F-940 Gold, затем высушить.

Применение:

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать, при необходимости, разбавить до рабочей вязкости разбавителем Dr.Finlux F-939. После перемешивания, перед нанесением, грунт-эмаль выдержать 5 минут для удаления пузырьков воздуха. Затем нанести на подготовленную поверхность в 2 слоя методом распыления, кистью или валиком. Для предварительно загрунтованных металлических поверхностей достаточно нанесения в 1 слой (при совпадении цвета). Рекомендуемая толщина одного слоя: для пневматического распыления 35-40 мкм, кистью или валиком 60-80 мкм. Время высыхания «до отлипа» - 30 минут (при +20°C). Следующий слой можно наносить через 1 час (при +20°C). Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°C выше точки росы. Не допускается окраска во время атмосферных осадков и по обледенелой поверхности. Внимание! При понижении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

### Расход:

Средний расход грунт-эмали для двухслойного покрытия составляет 300 г/м<sup>2</sup>.

### Цветовая гамма:

Грунт-эмаль по металлу и ржавчине долговечная, быстросохнущая Finlux F-115 Gold выпускается в 8-ми базовых цветах:



Белый  
(RAL 9003)



Серый  
(RAL 7040)



Зелёный  
(RAL 6029)




Красный  
(RAL 3020)



Коричневый  
(RAL 3009)



Синий  
(RAL 5010)



Чёрный  
(RAL 9005)



Жёлтый  
(RAL 1028)

### Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления.

### Сертификаты

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.  
/ТУ-2030.12-003-88891461-2018 /POCCRU.HA-34H10240

### Меры предосторожности:

Беречь от огня, от детей! При проведении работ не работать вблизи открытого огня. Избегать вдыхания паров разбавителей. Избегать попадания брызг на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять специальные защитные перчатки.

# F-115

Серия  
**GOLD**

# ГРУНТ-ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ И РЖАВЧИНЕ



#### Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Полуматовое, гладкое, однородное
Цвет покрытия	Готовые цвета, возможна колеровка
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°C, сек. Не менее	50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C и относительной влажности (65 ± 5)%, час. Не более	0,5
Средний расход грунт-эмали при двухслойном покрытии, в зависимости от шероховатости поверхности г/м <sup>2</sup>	300
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Прочность пленки при изгибе, мм, не более	2
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°C, ч, не менее	72
Адгезия, балл, не более	1
Основа	Акрилсиликон
Разбавитель	Finlux F-942, F-939, ксиол
Рабочие инструменты	Краскопульт, кисть, валик
Транспортировка и хранение	12 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги.
Фасовка	6; 12,5; 25; кг

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

#### Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко™» в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

