



SEALIT ACRILIT

Герметик Sealit Acrilit однокомпонентный акрилатный силиконизированный

ОПИСАНИЕ

Герметик **Sealit Acrilit** с высокой адгезией к дереву, бетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу, камню, анодированному алюминию, металлу, ПВХ.

Обладает уникальной эластичностью и стойкостью к УФ облучению.

Химический состав герметика позволяет использовать его как внутри помещений, так и снаружи при неблагоприятных атмосферных воздействиях.

Представляет собой материал, полностью готовый к применению. После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для межпанельных швов используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жилищном строительстве и ремонта.

Долговременная герметизация деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25%.

Герметизация стыков, трещин, отверстий как снаружи, так и внутри помещений.

Герметизация воздухопроводов, фальцевой кровли. Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ « SEALIT ACRILIT »

ЦВЕТ	БЕЛЫЙ , ПРОЗРАЧНЫЙ , КОЛЕРОВКА ПОД ЗАКАЗ.
ОСНОВА	ПОЛИАКРИЛАТ
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 4 ММ	72 ЧАСА (ПРИ +23°С И ВЛАЖНОСТИ 60%)
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ В МОМЕНТ РАЗРЫВА ПРИ 20°С, %	600%
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ	48 ЧАСОВ (ПРИ +23 °С), С ПОНИЖЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ - УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛЕНКИ	НЕ БОЛЕЕ 1 ЧАСА (ПРИ +23°С И ВЛАЖНОСТИ 60%)
ПЛОТНОСТЬ	1060-1160 КГ/М3
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР НАНЕСЕНИЯ	ОТ +5 °С ДО +35 °С
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ - 40°С ДО + 80°С
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПРИ УСЛОВИИ ДЕФОРМАЦИИ 25 % И ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ПАСТЫ 3 ММ	20 ЛЕТ.
УСЛОВНАЯ ПРОЧНОСТЬ В МОМЕНТ РАЗРЫВА	НЕ МЕНЕЕ 0,15 МПА

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА

Герметик шовный полностью готов к применению. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток.

НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА

Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя или пистолета (при использовании картушей). Пустоты и неплотности недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шпателей. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. Для получения аккуратного шва рекомендуем защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами. После нанесения герметика (через 30-40мин) ленты удаляют.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. Не взрывоопасен, в незавулканизированном состоянии смывается горячей водой мылом. В вулканизированном состоянии удаляется механическим путем..

Центральный офис продаж,
г. Подольск ул. Домодедовское ш.д10 пом 1
E-mail info@sealit.ru
Сайт: www.sealit.ru
Тел.: 8-800-201-19-62 ; +7 (499) 391-33-48
Бесплатный звонок по России.
Товар сертифицирован.
ТУ-20.30.22-001-39327013-2020
Производитель
ООО « ТАЧ ПРОФ»

