



SEALIT ACRYLIC

Герметик Sealit Acrilit однокомпонентный акриловый высокоэластичный герметик

ОПИСАНИЕ

Герметик **Sealit Acrylic** Предназначен для заполнения трещин, швов, герметизации стыков в металле, гипсокартоне, древесине, кирпичной кладке, бетоне, камне, штукатурке и др.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

при ремонте для наружных и внутренних работ;
при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений;
при индивидуальном жилищном строительстве;
герметизация оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц, в том числе поверх монтажной пены;
герметизация фальцевой кровли, воздуховодов, стыков, трещин, отверстий и т. д. с деформативностью 15%.

Герметизация стыков, трещин, отверстий как снаружи, так и внутри помещений.
Герметизация воздуховодов, фальцевой кровли. Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ « SEALIT ACRYLIC»

ЦВЕТ	БЕЛЫЙ
СОСТАВ	ВОДНАЯ ДИСПЕРСИЯ ПОЛИМЕРА, МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ, ПИГМЕНТ, НАПОЛНИТЕЛЬ
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1-2 ММ	24 ЧАСА ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1-2 ММ
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ В МОМЕНТ РАЗРЫВА ПРИ 20°С, %	НЕ МЕНЕЕ 200% (НА ОБРАЗЦАХ ШВОВ)
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛЕНКИ	НЕ БОЛЕЕ 1 ЧАСА (ПРИ +23°С И ВЛАЖНОСТИ 60%)
ПЛОТНОСТЬ	1,45 КГ/М ³
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР НАНЕСЕНИЯ	ОТ +5 °С ДО +35 °С
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ - 40°С ДО + 80°С
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПРИ УСЛОВИИ ДЕФОРМАЦИИ 25 % И ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ПАСТЫ 3 ММ	7 ЛЕТ
Гарантийный срок хранения, мес.	24 МЕС.
УСЛОВНАЯ ПРОЧНОСТЬ В МОМЕНТ РАЗРЫВА	НЕ МЕНЕЕ 0,15 МПА

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА

Герметик шовный полностью готов к применению. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток.

НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА

Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи пистолета. Пустоты и неплотности недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шпателей. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. Для получения аккуратного шва рекомендуем защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами. После нанесения герметика (через 30-40мин) ленты удаляют.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. Не взрывоопасен, в незавулканизированном состоянии смывается горячей водой мылом. В вулканизированном состоянии удаляется механическим путем..

Центральный офис продаж,
г. Подольск ул. Домодедовское ш.д10 пом 1
E-mail info@sealit.ru
Сайт: www.sealit.ru
Тел.: 8-800-201-19-62 ; +7 (499) 391-33-48
Бесплатный звонок по России.
Товар сертифицирован.
ТУ-20.30.22-001-39327013-2020
Производитель
ООО « ТАЧ ПРОФ»

